

## Rehabilit Siliconado

### Descripción del producto

#### Naturaleza

Este producto es un revestimiento impermeabilizante al agua, de acabado blanco mate, formulada a partir de copolímeros acrílicos modificados en emulsión, pigmentos y extendedores de gran poder cubriente y blancura.

#### Características y ventajas

Tiene una excelente lavabilidad. Debido a sus especiales características, se obtiene una excelente adherencia sobre superficies encladas.

#### Uso recomendado

Easy application and good hiding power. For exterior and interior walls (housing, ships, car parks, works), on all types of surfaces, such as plaster, plaster, fiber cement, cement, etc. To achieve soft pastel colours, it can be tinted with JOTUN MULTICOLOR DECORATION. Ask Jotun if you want to use other tints.

### Ficha del producto

<b>Envasado</b>	15 L
<b>Colores</b>	Blanco
<b>Sólidos en volumen</b>	35 ± 2 %
<b>COV para la Mezcla Lista para su Uso</b>	Valor límite de la UE para el producto (cat. A/ a): 30 g/l ( 20 10 ) Measured according to ISO 3233:1998 (E)
<b>COV-Directiva de Emisión de Disolventes</b>	26 g/kg SED (1999/13/EC)

### Datos de aplicación

#### El producto puede aplicarse mediante

Rodillo : Recomendado.

Brocha : Recomendado.

Pulverización : Recomendado.

#### Datos de aplicación para pistola airless

<b>Boquilla</b>	0.021" - 0.027"
<b>Ángulo de pulverización</b>	60°- 80°
<b>Presión en boquilla</b>	140 - 190 kg/cm <sup>2</sup> (2100 psi)

#### Espesor de película por capa

Espesor de Película Seca	25 - 40 μm
Espesor de Película Húmeda	70 - 115 μm
Rendimiento teórico	14 - 8,8 m <sup>2</sup> /l

### Condiciones durante la aplicación

La temperatura del soporte debería ser como mínimo 10 °C y al menos estar 3°C por encima del punto de rocío, tanto la temperatura como la humedad deben medirse en las proximidades del soporte. En áreas confinadas se necesita disponer de una buena ventilación para asegurar un correcto secado.

### Tiempos de secado

Los tiempos de secado varían en función de la circulación del aire, la temperatura, el espesor de película y el número de capas, y se verán afectados consecuentemente. Los valores mostrados en la tabla son los típicos:

1. Los datos recomendados indicados lo son para repintar con el mismo tipo genérico de pintura.
2. En el caso de aplicaciones multicapa, los tiempos de secado se verán influenciados por el número y la secuencia y por el espesor total de las capas previamente aplicadas.
3. La superficie debe estar seca y libre de contaminación antes de la aplicación de la capa siguiente.

<b>Humedad relativa (HR) 50%</b> <b>Temperatura del sustrato</b>	10 °C	23 °C	40 °C
<b>Secado superficial (al tacto)</b>	2 h	1 h	0.5 h
<b>Secado</b>	7 h	5 h	2 h
<b>Seco para repintar, mínimo</b>	18 h	12 h	6 h

## Instrucciones de uso

### Sistema de pintado recomendado

#### Acabado

Sobre soportes porosos y caleados:  
Rehabilit Siliconado : 2 Capas

#### Otros sistemas de pintura

Rehabilit Fondo Penetrante : 1 Capa  
Como capa de preparación, diluida con agua en una proporción de 1:4 or 1:5 dependiendo de la absorción del soporte.  
Rehabilit Siliconado : 2 Capas

#### Observaciones

Se pueden especificar otros sistemas, dependiendo del uso.  
Los envases con diferentes números de partida deben mezclarse todos juntos antes de usar.  
Por favor consultar con el Departamento Comercial de Decoración si se precisa asistencia técnica.

## Certificados

Resistencia al frote húmedo >5.000 dobles pasadas según norma UNE 48284 (DIN 53778 Parte 2)

## Salud y Seguridad

Observar las indicaciones ambientales y de seguridad contenidas en la etiqueta.

Existe disponible una Ficha de Datos de Seguridad para este producto.

En la Ficha de Datos de Seguridad se indica la información detallada relativa a los riesgos para la salud y la seguridad y las medidas de protección para el uso de este producto.

Medidas de primeros auxilios, consultar la sección 4.

Manipulación y almacenaje, consultar la sección 7.

Transporte, consultar la sección 14.

Información reglamentaria, consultar la sección 15.

## Nota de descargo

La información contenida en este documento se ofrece en base a nuestro conocimiento y en ensayos de laboratorio así como en nuestra experiencia práctica. Los productos de Jotun se consideran como mercancías semielaboradas y como tal, los productos se utilizan a menudo bajo condiciones ajenas a Jotun. Jotun solo puede garantizar la calidad del producto en sí. Es posible que se deban realizar ajustes menores en caso de necesidad de cumplir con exigencias legales locales. Jotun reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso.

Los usuarios deben consultar siempre Jotun para una orientación específica sobre la idoneidad de este producto para sus necesidades y prácticas específicas de aplicación general.

Si hay discrepancias de texto entre distintas ediciones idiomáticas, prevalecerá la versión en lengua inglesa (UK).