

Hardtop XPL

Produktbeskrivelse

Dette er en to komponent kjemisk herdende alifatiske akryl polyuretanmaling. Har en matt finish med god fargestabilitet. Produktet har gode bruksegenskaper og gir lite tørrsprøyting. Til bruk som toppstrøk i atmosfærisk miljø.

Bruksområde

Marine:

Anbefalt til toppsider, dekk og skipsbro.

Protective:

Anbefales for broer og bygninger. Egnet for et bredt spekter av industrielle konstruksjoner.

Sertifikater og godkjenninger

Når den er benyttet som en del av et godkjent system har denne malingen følgende sertifisering:

- Lav flammespredning ihht; "EU Directive for Marine Equipment. Approved in accordance with parts 5 and 2 of Annex 1 of IMO 2010 FTP Code, or Parts 5 and 2 of Annex 1 of IMO FTPC when in compliance with IMO 2010 FTP Code Ch. 8"

Kontakt din Jotunrepresentant for mer utfyllende opplysninger.

Flere sertifikater og godkjenninger kan være tilgjengelige på forespørsel.

Farger

i henhold til fargekart og Multicolor Industry blandesystem (MCI)

Produktdata

| Egenskap | Test/Standard | Beskrivelse |
|------------------------------|-------------------|-------------|
| Volumbasert tørrstoffinnhold | ISO 3233 | 58 ± 2 % |
| Glansgrad (GU 60 °) | ISO 2813 | matt (0-35) |
| Flammepunkt | ISO 3679 Method 1 | 28 °C |
| Tetthet | kalkulert | 1.4 kg/l |

| Region | Forskrift | Test Standard | VOC Verdi |
|-----------|---|---------------------|-----------|
| US | CARB(SCM)2020 / SCAQMD rule 1113 | Kalkulert | 355 g/l |
| Hong Kong | Air Pollution Control (VOC) Regulation | Kalkulert | 355 g/l |
| EU | European Paint Directive 2004/42/CE | Kalkulert | 355 g/l |
| EU IED | Industrial Emission Directive 2010/75/EU | Kalkulert | 355 g/l |
| Korea | Korea Clean Air Conservation Act | KS M ISO 11890-1 | 392 g/l |
| China | GB 30981-2020 Limit of harmful substances of industrial protective coatings | GB/T 23985-2009 8.3 | 354 g/l |

De angitte data er typiske for fabrikkproduserte produkter. Små variasjoner kan forekomme avhengig av farge.
Glansbeskrivelse: I henhold til Jotun Performance Coatings definisjon.

Filmtykkelse pr. strøk

Typisk anbefalt spesifikasjonsområde

| | | |
|----------------------|------------|-------------------|
| Tørrfilmtykkelse | 40 - 80 | µm |
| Våtfilmtykkelse | 70 - 140 | µm |
| Teoretisk spredeevne | 14.5 - 7.3 | m ² /l |

Lyse farger kan trenge filmtykkelse i den høye enden av det anbefalte spesifikasjonsområdet for å oppnå dekkevne.

Forbehandling

Forbehandlingsoversikt

| Underlag | Forbehandling | |
|------------------|--|--|
| | Minimum | Anbefalt |
| Malte overflater | Ren, tørr og ubeskadiget kompatibel maling | Ren, tørr og ubeskadiget kompatibel maling |

Påføring

Påføringsmetoder

Dette produkt kan påføres med

| | |
|----------|---|
| Sprøyte: | Bruk høytrykkssprøyte eller konvensjonelt sprøyteutstyr. |
| Pensel: | Anbefales for stripemaling og små områder. Påpasselighet må utvises for å oppnå spesifisert filmtykkelse. |
| Rull: | Kan brukes på mindre områder. |

Blandeforhold (volum)

| | |
|--------------------|------------|
| Hardtop XPL Comp A | 10 del(er) |
| Hardtop XP Comp B | 1 del(er) |

Tynner/løsemiddel

Tynner: Jotun Thinner No. 10 / Jotun Thinner No. 63
Jotun Thinner No. 63: Max. 5%

Tynning er normalt ikke nødvendig. Kontakt den lokale representanten for råd ved bruk under ekstreme forhold. Tynn ikke mer enn det som er tillatt i lokal miljølovgivning.

Merk: Koreansk VOC-regulering "Korea Clean Air Conservation Act" og dens tilhørende tynningsgrense vil gå foran Jotuns anbefalte tynningsvolumer.

Veiledende data for høytrykksprøyting

| | |
|---------------------------|------------------|
| Dysetørrelse (inch/1000): | 13-19 |
| Trykk ved dyse (minimum): | 150 bar/2100 psi |

Tørke- og herdetid

| Underlagstemperatur | 5 °C | 10 °C | 23 °C | 40 °C |
|-------------------------------|------|-------|-------|--------|
| Overflatetørr / Berøringstørr | 7 h | 5 h | 3 h | 30 min |
| Gjennomtørr | 24 h | 12 h | 5 h | 3 h |
| Overmalingsintervall, minimum | 24 h | 12 h | 5 h | 3 h |
| Tørket/herdet for bruk | 21 d | 14 d | 7 d | 3 d |

For max. overmalingsintervaller, se Application Guide (AG) for dette produktet.

Tørke- og herdetider er fastsatt under kontrollert temperatur og en relativ luftfuktighet under 85 %, samt med en tørrfilmtykkelse på gjennomsnitt av produktets spesifiserte tykkelsesområde.

Overflatetørr: Graden av tørking når lett trykk med en finger ikke etterlater et avtrykk, eller at malingen føles klebrig.

Gjennomtørr: Minimumstid før malingen tåler normal gangtrafikk uten varige spor, avtrykk eller andre fysiske skader.

Overmalingsintervall, minimum: Den anbefalt korteste tid før neste strøk kan påføres.

Tørket/herdet for bruk: Minimumstid før malingen kan bli eksponert i det tiltenkte miljø/medium.

Induksjonstid og Brukstid

Malingens temperatur **23 °C**

Brukstid 1.5 h

Varmebestandighet

| | Temperatur | |
|---------------------|------------|-----------|
| | Vedvarende | Kortvarig |
| Tørr, lufteksponert | 120 °C | 140 °C |

Kortvarig temperaturtopp, varighet max 1 time.

De gitte temperaturer er relatert til bibehold av malingens beskyttende egenskaper. Temperaturen kan imidlertid nedsette farge- og glansholdbarhet.

Produktkompatibilitet

Forskjellige primere og toppstrøk kan benyttes i kombinasjon med dette produktet, avhengig av eksponeringsbetingelser. Kontakt Jotun for ytterligere informasjon.

Forrige strøk: epoksy, sink epoksy, epoxy mastic, polyuretan

Neste strøk: polyuretan

Emballasje

| | Volum (liter) | Spannstørrelse (liter) |
|--------------------|------------------|---------------------------|
| Hardtop XPL Comp A | 4.55 / 18.2 | 5 / 20 |
| Hardtop XP Comp B | 0.45 / 1.8 | 1 / 5 |

Nevnte volum gjelder fabrikkproduserte varer. Variasjoner i emballasjestørrelse og fyllingsgrad kan forekomme pga lokale bestemmelser.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Produktet bør oppbevares i et tørt, skyggefult og kjølig rom med god ventilasjon, og holdes unna varmekilder og åpen flamme. Emballasjen må holdes godt lukket. Håndteres med forsiktighet.

Holdbarhet ved 23 °C

Hardtop XPL Comp A 48 måned(er)

Hardtop XP Comp B 48 måned(er)

I noen markeder kan kortere holdbarhet være oppgitt, grunnet lokal lovgivning. Ovennevnte er minimum holdbarhet, etter dette skal produktet kontrolleres.

Miljødokumentasjon

Dette produktet kan bidra til Green Building Standard-poeng. Se Jotun.com for mer informasjon eller kontakt din lokale Jotun-representant.

EPD-ene er tilgjengelige på www.epd-norge.no

Forholdsregler ved påføring

Dette produktet er kun til yrkesmessig bruk. Påførere og operatører skal være opplært, erfarne og ha evner og utstyr for å blande/røre og bruke maling korrekt og i henhold til Jotuns tekniske dokumentasjon. Påførere og operatører skal bruke egnet personlig verneutstyr ved bruk av dette produktet. Disse retningslinjene er basert på gjeldende kunnskap om produktet. Eventuelle foreslåtte avvik som passer til forholdene på stedet skal sendes til den ansvarlige Jotun-representant for godkjenning før arbeidet påbegynnes.

Helse og sikkerhet

Ta hensyn til det som er anvist på emballasjen. Brukes under godt ventilerte forhold. Pust ikke inn sprøytetåke. Unngå hudkontakt. Søl på huden vaskes straks med egnet rensmiddel, såpe og vann. Skyll øynene med rikelig med vann og kontakt lege umiddelbart.

Fargeavvik

I noen tilfeller kan produkter som primært er ment for bruk som grunning eller bunnstoff, ha små fargevariasjoner fra batch til batch. Slike produkter og epoksybaserte produkter som brukes som toppstrøk, kan kritte når de utsettes for sollys og forvitring.

Farge- og glansbestandighet på toppstrøk/siste strøk kan variere avhengig av fargetype, eksponeringsmiljø som temperatur, UV-intensitet etc., påføringskvalitet og generisk malings type. Kontakt ditt lokale Jotun-kontor for mer informasjon.

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laborietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.