

SeaQuantum X200

제품 특성

1액형 최첨단 화학적 가수분해형 실릴 메타크릴레이트 방오도료입니다. 미세한 파울링 보호 기능, 초 저마찰 및 비교할 수 없는 선체 성능을 제공할 것으로 예상됩니다. 선체 저하, 마찰과 속도의 손실을 줄일 수 있는 높은 예측 가능성과 안정적인 자기마모형 방오도료의 특성을 통해 달성됩니다. 초기의 매끄러운 표면은 탁월한 도크 아웃 실적을 제공합니다. 오직 침수 환경에서만 마강도장으로 사용할 수 있습니다. 영하의 표면 온도에 적용될 수 있습니다.

시퀀텀 X200의 적용시 요턴-선체 성능 솔루션의 도장 절차 지침에 따라야 합니다. 자세한 문의는 가까운 요턴 지역사무소로 문의하십시오.

용도

선박:
신조와 드라이도크에 있는 수선 하부에 추천됩니다. 장기 선체성과 연료 절약이 주요 초점인 선박의 최고급 솔루션으로 설계되었습니다. 이 제품은 완전한 도장시스템의 일부로 90개월의 긴 서비스 기간까지 사용될 수 있습니다.

적용 환경

전세계와 연안 운항하는 선박을 위해 설계되었으며, 신조 의장기간 해수와 담수에 추천됩니다.

색상

암적색 , 어두운 적색, 밝은 적색

제품 정보

| 물성 | 시험/표준 | 서술 |
|-----------|--|----------|
| 부피 고형분 | ISO 3233 | 55 ± 2 % |
| 인화점 | ISO 3679 Method 1 | 25 °C |
| 비중 | 계산값 | 1.9 kg/l |
| VOC-미국/홍콩 | US EPA method 24 (실험된) (CARB(SCM)2007, SCAQMD rule 1113, Hong Kong) | 418 g/l |
| VOC-EU | IED (2010/75/EU) (이론적 인) | 415 g/l |
| VOC-Korea | Korea Clean Air Conservation Act (실험된) (최대 희석 비율 포함) | 412 g/l |

제공되는 데이터는 일반적으로 공장에서 생산되는 제품이고, 색상에 따라 약간의 차이가 있습니다.

1회도장 도막두께

일반적인 권장 사양 범위

| | | |
|----------|-----------|-------------------|
| 건조 도막 두께 | 75 - 175 | 미크론 |
| 습도막 두께 | 135 - 320 | 미크론 |
| 이론 도포율 | 7.3 - 3.1 | m ² /l |

방오 시스템에서 다중 코팅에 대한 최대 총 DFT 는 600µm입니다.

표면 처리

후속 제품에 지속적인 부착력을 확보하기 위해 모든 표면은 깨끗하고 건조하고 오염이 없어야 합니다.

표면 처리 요약 테이블

| 소지 | 표면 처리 | |
|--------|---|---|
| | 최소 | 추천 |
| 도장된 표면 | 새로운 타이 코우트나 새로운 방오도료 : 중간 부착을 방해할 수 있는 어떠한 오염 물질도 제거합니다. 최대 재도장 간격을 초과하면 상태에 따라 클리닝/연마 및/또는 추가 도장이 필요할 수 있습니다. 구도막 방오도료의 잔존층 : 최소 노즐압력 200 바에서 철저히 청수로 세척하여 제거합니다. | 새로운 타이 코우트나 새로운 방오도료 : 중간 부착을 방해할 수 있는 어떠한 오염 물질도 제거합니다. 최대 재도장 간격을 초과하면 상태에 따라 클리닝/연마 및/또는 추가 도장이 필요할 수 있습니다. 구도막 방오도료의 잔존층 : 최소 노즐압력 340 바에서 철저히 청수로 세척하여 제거합니다. |

도장

도장 방법

제품으로 적용할 수 있습니다.

- 스프레이: 에어리스 스프레이 사용.
- 붓: 사용할 수 있습니다. 규정된 건조도막두께를 도장하기 위해서는 유의해야 합니다.
- 롤러: 사용할 수 있습니다. 규정된 건조도막두께를 도장하기 위해서는 유의해야 합니다.

제품 혼합

일액형

신나/세척 용제

신나: Jotun Thinner No. 7 / Jotun Thinner No. 10

에어리스 스프레이 안내 자료

- 노즐 팁 (inch/1000): 21-31
- 분사 압력 (최소): 150 bar/2100 psi

건조와 경화 시간

| 소지 온도 | -10 °C | 0 °C | 10 °C | 23 °C | 40 °C |
|------------|--------|------|--------|--------|--------|
| 표면 (지축) 건조 | 8 h | 2 h | 45 min | 30 min | 30 min |
| 재도장시간, 최소 | 27 h | 16 h | 9 h | 7 h | 6 h |
| 침수 건조/경화 | 39 h | 24 h | 10 h | 9 h | 8 h |

최대 재도장간격은 이 제품의 적용 가이드 (AG)를 참조하십시오.

위 표에서 건조/경화에 대한 침지시간은 제품이 운항 준비까지 필요한 시간입니다. 방현재와 그 유사한 장비에 대한 기계적 저항성은 더 긴 건조시간이 요구될 수 있습니다. 추가 사항은 도장 절차를 참조하십시오.

높은 도막두께가 적용되면 방오도료는 부드럽게 오래 유지될 것입니다. 2회이상의 방오도료가 연속적으로 적용될 때 선체 조도 측정을 가능하게 하려면 침수를 위한 최소 건조시간을 두배로 늘리는 것이 좋습니다.

건조와 경화시간은 제어된 온도와 상대습도 85% 이하 및 제품의 평균 DFT에서 결정됩니다.

표면(터치)건조 : 약간의 손가락 압력으로 지문이나 끈적임을 남기지 않는 정도의 건조상태.

최소 재도장시간: 후속도장이 적용되기 전에 권장되는 가장 짧은 시간.

침수 건조/경화 : 도장이 해수에 영구적으로 침수되기 전의 최소 시간.

추천 프라이머 유형

목적에 적합한 방청프라이머 시스템. 후속 방오도료의 타이 코우트로 추천됩니다.:

Safeguard Universal ES

또는

Safeguard Plus

포장 (대표적)

| | 부피 (리터) | 용기 크기 (리터) |
|---------------------|------------|---------------|
| SeaQuantum X200 - 2 | 20 | 20 |
| SeaQuantum X200 - 3 | 20 | 20 |

비고. 각 지역의 현지규정에 따라 포장용량은 다를 수 있습니다.

보관

제품은 반드시 국가규정에 따라 보관되어야 합니다. 보관장소는 화염이나 발화원으로 부터 멀리 떨어진 선선하고, 건조하며, 통풍이 잘되는 장소에 보관되어야 합니다. 보관 용기는 반드시 밀봉되어야 합니다. 취급에 주의합니다.

보관 온도를 초과하지 않는 35 °C.

저장기간 23 °C

| | |
|---------------------|------|
| SeaQuantum X200 - 2 | 9 개월 |
| SeaQuantum X200 - 3 | 9 개월 |

일부 시장에서 현지규정에 따라 상업적으로 저장기간이 짧을 수 있습니다. 상기는 최소 저장기간이며, 그 후에는 도료 품질을 재 검사해야 합니다.

주의사항

이 제품은 전문가만 사용할 수 있습니다. 작업자와 조작자는 훈련 및 경험이 있어야 하며, 요턴의 기술자료에 따라 올바르게 혼합/교반하여 도장할 수 있는 능력과 장비를 가지고 있어야 합니다. 이 제품을 사용할 경우 도장작업자는 적절한 개인 보호 장비를 착용해야 합니다. 이 지침서는 제품의 현재 지식을 바탕으로 제공한 것입니다. 현장 조건에 맞게 제안된 편차는 작업을 시작하기 전에 승인을 위해 요턴 담당자에게 전달해야 합니다.

건강과 안전

용기에 표기된 주의 사항을 준수하십시오. 통풍이 잘되는 곳에서 사용하십시오. 스프레이 미스트를 마시지 마십시오. 피부 접촉을 피하십시오. 피부에 접촉시 적절한 세척제, 비누, 물 등으로 제거하십시오. 눈은 물로 잘 씻어내야 하며 즉시 치료해야 합니다.

색상 변화

프라이머 또는 방오도료를 주로 사용하는 경우 각 제품마다 약간의 색상 차이가 있을 수 있습니다. 마감 코팅으로 사용되는 이러한 제품 및 에폭시 기반 제품은 햇빛과 풍화에 노출될 때 초킹될 수 있습니다.

탑코트/마감 코팅의 색상 및 광택 유지는 색상의 유형, 온도, 자외선 강도 등과 같은 노출 환경, 도포 품질 및 일반적인 페인트 유형에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 지역 Jotun 사무소에 문의하십시오.

추가사항

본 문서에 기재된 정보는 실험과 요턴의 실질 경험을 통해 검증된 최상의 정보를 제공한 것입니다. 요턴의 제품은 반제품으로 고려되고, 요턴 통제밖의 추천용도 이외에 다른 목적으로 사용될 경우도 있기 때문에 당사는 어떠한 보증도 하지 않으며, 제품 그 자체의 품질에 대해서만 보증합니다. 지역 요구사항을 준수하기 위해 약간의 제품변형은 구현될 수 있습니다. 본 문서는 사전 예고없이 새로운 정보로 변경될 수 있습니다.

사용자는 항상 특정 적용 사례에 대해 제품의 일반적인 적합성에 대한 요턴의 특정 지침을 참조해야 합니다.

이 문서가 다른 언어들 사이의 불일치로 인해 문제가 있을 경우, 영어(영국) 버전을 우선으로 합니다.