

BENAR Marine

Produktbeskrivelse

Type

Dette er en førsteklasses, klar, alkyd baserte treolje/lakk. Designet for tropiske tresorter. Den inneholder UV-filter.

Egenskaper og fordeler

Den har god vær- og vann motstand. Produktet beholder sin elastisitet over lang tid, og gir førsteklasses beskyttelse til alle treslag. Produktet beholder sin elastisitet over lengre tid, og gir en førsteklasses beskyttelse for alle tresorter.

Bruksområde

Brukes på alle tre overflater over vannlinjen, spesielt for utvendige områder. Påføres på Clipper I eller på overflater tidligere belagt med dette produktet.
Kan brukes innenbords, men ikke i direkte kontakt med tekstiler.

Emballasje

	Volum (liter)	Spannstørrelse (liter)
BENAR Marine	0.75 / 2.5	0.75 / 2.5

Nevnte volum gjelder fabrikkproduserte varer. Variasjoner i emballasjestørrelse og fyllingsgrad kan forekomme pga lokale bestemmelser.

Produktdata

Farger	klar
Generisk type	alkyd
Tørrstoff	62 ± 2 volum%
Flammepunkt	62 °C
VOC	310 g/l US EPA method 24

Påføringsinformasjon

Dette produkt kan påføres med

Pensel: Pensel designet for flekker.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Teoretisk 20.6 m²/l - 15.5 m²/l

Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

Våt 50 µm - 65 µm
Tørr 30 µm - 40 µm

Blandeforhold (volum)

En-komponent

Tynner

Jotun Thinner No. 2 / JOTUN White Spirit

Tørketider

Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Underlagstemperatur	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Overflatetørr / Berøringstørr	18h	10h	6h	4h
Gjennomtørr	48h	36h	24h	18h
Overmalingsintervall, minimum	48h	36h	24h	18h

Bruksanvisning

Forbehandling

For best resultat bør underlaget være rent, tørt og fritt for forurensning. På lakkerte overflater, fjern løs lakk, forvitrede og løse trefiber.

Forbehandling

Ny-oljede tropiske tresorter bør vaskes med Jotun Thinner No. 18 eller en tynner for cellulose-lakk etterfulgt av lett sliping. Forvitrede overflater bør slipes til friskt treverk. Malte overflater bør vaskes med et alkalisk vaskemiddel, skylles med ferskvann etterfulgt av lett sliping. Alle overflater bør slipes med P80-P180 papir Fjern slipestøv.

Anbefalt malingsystem

Grunning

Påfør 1-3 strøk Clipper I vått-i-vått, avhengig av underlagets sugesevne. Alternativt, påfør ett strøk av dette produktet fortynnet 20-30 % med den anbefalte Jotun Tynner.

Siste strøk

Påfør minst 3 strøk. Lett sliping med P240-P320 anbefales mellom hvert strøk.

Anmerkning

Materialer som rengjøringsfiller, papir og verneklær som er forurenset av produktet kan selvantennes flere timer senere.

Forurenset materiale må fjernes fra arbeidsplassen ved slutten av hver arbeidsdag og lagres utendørs.

Forurensete materialer må fjernes fra arbeidsplassen ved slutten av hver arbeidsdag, og lagres utendørs.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Produktet bør oppbevares i et tørt rom med god ventilasjon og holdes unna varmekilder og åpen flamme. Emballasjen må holdes godt lukket. Håndteres med forsiktighet.

Holdbarhet ved 23 °C

BENAR Marine 48 måned(er)

I noen markeder kan kortere holdbarhet være oppgitt, grunnet lokal lovgivning. Ovennevnte er minimum holdbarhet, etter dette skal produktet kontrolleres.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.