

Jotafloor Non Slip Aggregate

Description du produit

Agrégats de silice calibrés développés pour être dispersés dans un système antidérapant. Disponible en particules de tailles "Grossier", "Medium" ou "Fin". Utilisable comme matière anti-dérapante pour une large gamme de systèmes de peinture en environnement atmosphérique. Approprié sur n'importe quel type de surface selon le système de peinture spécifique.

Particle Size:

Fine : 0.0 - 0.3 mm

Medium : 0.4 - 0.8 mm

Coarse : 0.6 - 1.4 mm

Domaine d'utilisation

Recommandé pour les entrepôts, les garages, les laiteries, les usines, les laboratoires, les hangars à avions, les locaux d'usines de produits alimentaires lorsque des propriétés antidérapantes sont requises. Le saupoudrage doit être réalisé dans le film humide pendant l'application.

Données produit

Propriété	Test/Norme		Description
Extrait sec volumique	ISO 3233		100 %
Région	Réglementation	Test Norme	COV Valeur
US	CARB(SCM)2020 / SCAQMD rule 1113	Calculé	0 g/l
EU	European Paint Directive 2004/42/CE	Calculé	0 g/l
EU IED	Industrial Emission Directive 2010/75/EU	Calculé	0 g/l

Les données fournies sont pour des produits manufacturés, elles sont sujettes à de légères variations selon les couleurs.

Mélange du produit

Monocomposant

Informations complémentaires

Si besoin, Jotafloor Non Slip Aggregate peut être utilisé avec Jotafloor Topcoat, Jotafloor Coating, Jotafloor SL Universal (les techniques d'application doivent être dispensés par Jotun car elles varient légèrement d'un produit à l'autre).

Jotafloor Non Slip Aggregate est répandu dans la première couche du produit Jotafloor jusqu'à ce que la surface en soit entièrement couverte. Distribuer l'agrégat à partir d'un conteneur ou d'un tamis pour permettre à l'agrégat de tomber directement dans le film humide.

Lorsque la première couche est sèche, éliminer les excès d'agréats par aspiration ou balayage. L'excès d'agréats propres peut être réutilisé.

Appliquer la couche finale de Jotafloor.

Emballage (type)

Poids

Jotafloor Non Slip Aggregate

25 kg

Ces volumes sont pour des couleurs fabriquées en usine. Veuillez noter que les conditionnements peuvent varier selon la réglementation locale en vigueur.

Stockage

Le produit doit être stocké conformément aux réglementations nationales. Conserver les récipients dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart de toute source de chaleur et d'ignition. Les récipients doivent être maintenus hermétiquement fermés. Manipuler avec précaution.

Durée de stockage à 23 °C

Jotafloor Non Slip Aggregate

48 mois

Pour certains marchés, la durée de vie des produits peut être dictée par la législation locale. La durée mentionnée est le minimum, passée cette date la qualité de la peinture doit être ré-inspectée.

Mise en garde

Ce produit est réservé à l'usage professionnel. Les applicateurs et les opérateurs doivent être formés, expérimentés et avoir les compétences et le matériel pour mélanger/malaxer et appliquer le revêtement correctement et en accord avec la documentation technique Jotun. Les applicateurs et les opérateurs doivent utiliser les équipements de protection individuelle appropriés lorsqu'ils utilisent ce produit. Ces recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de ce produit. Toute modification susceptible d'être adaptée aux conditions sur site doit être transmise à votre représentant Jotun pour approbation avant le début des travaux.

Santé et sécurité

Veuillez respecter les précautions d'utilisation inscrites sur les emballages. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation. Eviter tout contact avec la peau. Les éclaboussures sur la peau doivent immédiatement être éliminées avec un produit nettoyant adapté, de l'eau et du savon. Les yeux doivent être abondamment rincés à l'eau et être examinés immédiatement par un médecin.

Variation de couleur

Le cas échéant, les produits principalement destinés à être utilisés comme primaires ou antifouling peuvent présenter de légères variations de couleur d'un lot à l'autre. Ces produits ainsi que les peintures époxy utilisées comme couche de finition peuvent faner lorsqu'ils sont exposés au soleil et aux intempéries.

La rétention de la couleur et du brillant sur les finitions peuvent varier selon la couleur, l'environnement d'exposition tel que la température, l'intensité UV, etc., la qualité de l'application et le type de peinture. Contactez votre bureau local Jotun pour plus d'informations.

Responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont fournies de bonne foi et sont basées sur des tests en laboratoire et sur notre expérience pratique. Les produits Jotun sont considérés comme des produits semi-finis et en tant que tels ces produits sont souvent utilisés hors du contrôle de Jotun. La garantie de Jotun est strictement limitée à la qualité du produit. Des modifications mineures peuvent être apportées aux produits de façon à répondre à la réglementation locale. JOTUN se réserve le droit d'apporter des changements aux présentes données sans préavis.

Les utilisateurs doivent toujours consulter Jotun pour toute recommandation spécifique sur les caractéristiques générales de ce produit, leurs besoins et les pratiques spécifiques d'application.

Dans le cas de divergences entre les différents langages de ce document, la version Anglaise (United Kingdom) prévaut.