

Jotafloor Non Slip Aggregate

Descrizione del prodotto

Questo è un aggregato siliceo calibrato, per sistemi antisdrucciolo. Disponibile nelle granulometrie fina, media e grossa. Aggregato antiscivolo, per una vasta gamma di pitture utilizzate all'esterno. Idoneo per ogni tipo di substrato, in dipendenza dal ciclo di verniciatura.

Particle Size:

Fine : 0.0 - 0.3 mm

Medium : 0.4 - 0.8 mm

Coarse : 0.6 - 1.4 mm

Uso tipico

Raccomandato per magazzini, fabbriche, grage, caseifici, laboratori, hangar aeroportuali ed industrie alimentari, quando vengono richieste proprietà antiscivolo.
Richiesto. La distensione avviene sul film umido durante l'applicazione.

Proprietà del prodotto

| Proprietà | Prova/Standard | | Descrizione |
|------------------|--|----------------|-------------|
| Solidi in volume | ISO 3233 | | 100 % |
| Area geografica | Normativa | Prova Standard | VOC Valore |
| US | CARB(SCM)2020 / SCAQMD rule 1113 | Calcolato | 0 g/l |
| EU | European Paint Directive 2004/42/CE | Calcolato | 0 g/l |
| EU IED | Industrial Emission Directive 2010/75/EU | Calcolato | 0 g/l |

I valori indicati nella presente scheda sono da considerarsi tipici alla produzione, possono subire leggere variazioni in funzione del colore scelto.

Miscelazione del prodotto

Monocomponente

Ulteriori informazioni

Se richiesto Non slip aggregate può essere utilizzato con jotafloor topcoat, jotafloor coating e jotafloor SL universal. (richiedere informazioni alla sede Jotun locale. Riguardo la tecnica applicativa che può variare da un prodotto all'altro).

Jotafloor Non Slip Aggregate si fissa sulla prima mano ancora bagnata di Jotafloor fino alla completa immersione. Versare il prodotto con distributore, che permetterà all'agregato di penetrare direttamente sul film bagnato.

Quando la prima mano è secca, rimuovere l'eccesso di aggregato dalla superficie con aspirapolvere. L'aggregato rimosso può essere riutilizzato purché sia pulito.

Applicare la mano finale di Jotafloor allo spessore desiderato.

Confezioni (Tipico)

| | Peso |
|------------------------------|-------------|
| Jotafloor Non Slip Aggregate | 25 kg |

Il volume indicato è quello alla produzione. Nota: locali variazioni nella confezione e/0 nel riempimento possono variare localmente a causa di diverse legislazioni.

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato in conformità alle normative nazionali. Conservare i contenitori in uno spazio asciutto, ombreggiato, fresco, ben ventilato e lontano da fonti di calore e di accensione. I contenitori devono essere tenuti ben chiusi. Maneggiare con cura.

Tempo di conservazione a 23 °C

| | |
|------------------------------|---------|
| Jotafloor Non Slip Aggregate | 48 mesi |
|------------------------------|---------|

In alcuni mercati il tempo di scadenza può essere più breve a causa delle leggi locali. Quanto sopra risulta essere il periodo minimo, trascorso tale periodo è necessario verificare la qualità del prodotto.

Attenzione

Questo prodotto viene fornito solamente per uso professionale. L'applicatore e gli operatori devono essere istruiti ed avere l'esperienza e la professionalità di miscelare ed applicare correttamente in accordo con la documentazione Jotun. Le linee guida sono basate sull'attuale conoscenza del prodotto. Ogni variazione deve essere richiesta alla sede Jotun per approvazione prima di iniziare il lavoro.

Salute e sicurezza

Si prega di osservare le disposizioni precauzionali descritte sulla confezione. Non inalare i vapori. Evitare il contatto con la pelle ed in caso di contatto lavare immediatamente con acqua e sapone. Gli occhi dovrebbero, in caso di contatto, essere lavati con acqua e consultare il medico immediatamente.

Variazioni di colore

Se applicabile, i prodotti destinati principalmente ad utilizzo come primer e le antivegetative possono avere leggere variazioni di colore da lotto a lotto. Tali prodotti ed i prodotti a base epossidica usati come finitura possono sbiadire se esposti alla luce del sole e agli agenti atmosferici.

Il mantenimento del colore e della lucentezza dei prodotti di finitura può variare a seconda del tipo di colore, delle caratteristiche di esposizione come la temperatura, l'intensità dei raggi UV, ecc., della qualità dell'applicazione e del tipo generico di rivestimento. Contattare l'ufficio Jotun locale per ulteriori informazioni.

Dichiarazioni

Le informazioni in questo documento sono basate sulle nostre migliori conoscenze, basate su test di laboratorio, ed esperienza pratica. I prodotti Jotun sono considerati semilavorati e pertanto vengono utilizzati senza il nostro controllo. La Jotun può garantire solamente la qualità del prodotto. Alcune piccole modifiche possono essere apportate al fine di ottemperare alle legislazioni locali. Jotun si riserva di cambiare la presente scheda senza alcun preavviso.

Gli utilizzatori dovrebbero consultare la sede Jotun per verificare idoneità e proprietà relative all'applicazione ed al servizio richiesto.

La versione inglese farà fede nel caso di incongruenze nelle traduzioni in altre lingue.