

Jotapipe DL 3001

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bu ürün Jotapipe FBE kaplama ve beton ağırlık kaplama arasındaki yapışmayı arttırmak için kaymayı önleyici pürüzlü bir kaplama olarak kullanılmak üzere tasarlanmış bir füzyonla bağlanmış epoksidir.

TOZ BOYA ÖZELLİKLERİ

Özellikler	Standart	Sonuç
Kürlenme süresi	CSA-Z245.20 (12.1)	< 60 saniye
Jel süresi	CSA-Z245.20 (12.2)	6-12 saniye
Tanecik boyutu	CSA-Z245.20 (12.5)	250 µm'da (60 mesh) %0.2 maksimum
Yoğunluk	CSA-Z245.20 (12.6)	1650 ± 50 g/l

Depolama

Maksimum 25°C (77°F)'de saklandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

UYGULAMA

Toz boya uygulaması

Ürün astardan hemen sonra uygulanır.

Uygulama şartları	Tipik uygulama sıcaklığı	Önerilen film kalınlığı
Tipik uygulama	232-250 °C (450-480 °F)	75 µm (3 mils)

Yönlendirmeler ve uygulama detayları için ilgili Uygulama Kılavuzu'na bakın.

Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuvar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Jotun ürünleri yarı mamul olarak değerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabilirdiğinden dolayı sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe bazı değişiklikler uygulanabilir. Jotun, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka Jotun'a danışmalıdır.

Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (UK) versiyonu geçerli olacaktır.

