

## DRYGOLIN Ultimat

### Produktbeskrivelse

#### Type

Oljemaling basert på moderne hybridteknologi med høy andel alkydolje.



#### Egenskaper og fordeler

En utendørs moderne oljemaling med spesielt lang holdbarhet. Malingen har svært god beskyttelse mot det tøffe og varierte norske været, og har langvarig farge- og glansholdbarhet. Inneholder filmkonserverende middel som motvirker vekst av svertesopp og alger på overflaten. Malingen har meget gode påføringssegenskaper og rask tørk – 2 strøk på en dag.

#### Bruksområde

Benyttes på nytt treverk, tidligere oljebeiset, dekkbeiset eller malt treverk, også trykkimpregnert. Også velegnet for takrenner, beslag o.l. av plast og metall som vanligvis brukes på bygninger.



Oppbevares frostoffritt



Vann/JOTUN Penselrens

### Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	3 L (fyllingsgrad 2,7 L) og 10 L (fyllingsgrad 9 L) spann
<b>Fås i følgende baser</b>	A, B, C, oker, oksydrød og gul. Baser kan ikke brukes ublandet.
<b>Brekking</b>	Baser skal blandes over <b>Jotun Multicolor</b> .
<b>Farger</b>	Hvit
<b>Glansgrad</b>	45-55 halvblank
<b>Generisk type</b>	Oljemaling basert på moderne hybridteknologi med høy andel alkydolje.
<b>Volumbasert tørrstoffinnhold</b>	37 ± 2 volum% (hvit)
<b>Litervekt</b>	1.28 (hvit)
<b>pH-verdi</b>	8
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet inneholder maks 80 g/l VOC.

### Påføringsinformasjon

#### Anmerkning

For å sikre lang holdbarhet er det viktig å påføre tilstrekkelig på kanter og høvlede flater/detaljer, min. 3 strøk (100 µm tørr malingfilm). Avrund skarpe kanter. Husk endevedsbehandling. Gjør prøveoppstrøk. Kan ikke blandes med andre malingsprodukter og skal ikke tilsettes fremmede oljer. Produktet er vanntynnet. Produktet skal ikke tynnes.

Tidligere tjære-/mineraloljebehandling og kvister kan gi misfarging/blæring av nytt toppstrøk. Linolje/oljer i underlaget kan gi blærer og avflassing. Sol på halvtørr maling kan gi skinntørring og solblærer. Maling på brannbeskyttet kledning kan gi saltutfelling/avflaking.

Baser skal blandes over **Jotun Multicolor**. Innhold i spann fra ulike produksjoner og blandesystemer kan gi nyanseforskjeller i farge. Tiltak man kan gjøre for å unngå nyanseforskjeller:

- Bland innhold i emballasje med ulike produksjonsnummer i et ekstraspenn. Rør godt om. Produksjonsnummeret finner man etter bokstavene SZ eller SV på etiketten i front på spennet.
- Det er en fordel å benytte det samme produksjonsnummeret innenfor det samme avgrensede arealområdet. Å bytte spann midt på en vegg eller avgrenset område, øker muligheten for synlig nyanseforskjell.
- Det kan være nyanseforskjeller på farge som blandes på forskjellige blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkt. Vær oppmerksom på dette dersom du trenger å kjøpe mer maling/dekkbeis/beis til det samme prosjektet i etterkant.
- Dersom du oppdager synlige forskjeller, ta kontakt med utsalgssted eller Jotun Teknisk Service (tlf. 33457530).

### Påføringsutstyr/-metoder

Pensel, rull eller sprøyte.

### Veiledende data for høytrykksprøyting

<b>Dysetørrelse</b>	0.46 mm (0.018")
<b>Viftevinkel</b>	65–80°
<b>Trykk ved dyse</b>	15–18 MPa (150–180 kg/cm <sup>2</sup> )

### Rengjøring av malerverktøy

Vann og **JOTUN Penselrens**.

### Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
<b>Anbefalt, uhøvlet treverk:</b>	6 – 8	125 – 167	46 – 62
<b>Anbefalt, høvlet treverk:</b>	8 – 12	83 – 125	31 – 46

#### Kommentarer:

For å sikre lang holdbarhet er det viktig å påføre tilstrekkelig på kanter og høvlede flater/detaljer, min. 3 strøk (100 µm tørr malingfilm).

### Utspeding

Skal ikke blandes med andre malingprodukter. Ikke tilsett fremmede oljer.

### Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +5 °C.

Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingfilmen er tørr.

- Høy luftfuktighet (RH%) forlenger tørketiden for vanntynnbare produkter vesentlig.
- Varm luft kan holde på mer fuktighet enn kald luft, og ved temperaturfall kan dette føre til dugg.
- Stillestående luft forsinker tørk, og kan gi større fare for dugg.
- Lav temperatur og dugg kan gi mangelfull filmdannelse/opphering.

På dager med fare for dugg, bør man derfor avslutte malerjobben i god tid før duggfall.

## Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, vindforhold, inntrenging i underlaget og filmtykkelse. Lavere temperatur vil forlenge tørketidene.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %	50 %	50 %
Lufttemperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Underlagstemperatur	5 °C	15 °C	23 °C

Støvtørr	6 t	4 t	2 t
Overmalbar	12 t	6 t	4 t

## Bruksanvisning

Underlaget skal være fast, rent og tørt.  
Avrund skarpe kanter for å oppnå best mulig kantdekk.

Underlag	Behandling
Nytt treverk:	Nytt treverk behandles før eller umiddelbart etter montering med 1 x <b>VISIR Oljegrunning</b> . Grunningen må strykes godt ut. Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått. Toppstrøk: <b>DRYGOLIN Ultimat</b> . Nytt, høvlet treverk: 3 strøk. Nytt, uhøvlet treverk: 2 strøk.
Nytt treverk, som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker:	Rengjøres med <b>JOTUN 2-i-1 Husvask og soppfjerner</b> og stålborstes. Bar, friskt treverk påføres <b>VISIR Oljegrunning</b> . Grunningen må strykes godt ut. Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått. Toppstrøk: <b>DRYGOLIN Ultimat</b> . Nytt, høvlet treverk: 3 strøk. Nytt, uhøvlet treverk: 2 strøk.
Tidligere behandlet treverk:	Rengjøres med <b>JOTUN 2-i-1 Kraftvask og soppfjerner</b> og stålborstes. Løs maling/beis/dekkbeis og løse trefibre fjernes ved stålborsting/skraping. Blanke, harde flater nedmattes mekanisk. Bare flekker (oppstått etter stålborsting/skraping) grunnes med <b>VISIR Oljegrunning</b> . Grunningen må strykes godt ut. Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått. Toppstrøk: 2 strøk <b>DRYGOLIN Ultimat</b> . Grunnede flekker: 1-2 strøk etterfulgt av 2 hele strøk.
Takrenner, beslag o.l. av plast og metall som vanligvis brukes på bygninger:	Rengjør med <b>JOTUN 2-i-1 Kraftvask og soppfjerner</b> . Metallet grunnes først med <b>QUICK Bengalack Grunning</b> . Påfør 2 strøk <b>DRYGOLIN Ultimat</b> .

## Vedlikehold

Husvask med **JOTUN 2-i-1 Husvask og soppfjerner** anbefales ved behov.

## Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

## Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

## Avfallshåndtering

Flytende malingrester skal ikke tømmes ut i avløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Må være tomt og tørt

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

45941473, 45941484, 45942566, 45949604, 45942816, 45949642, 45942585, 45949612, 45942733, 45949623, 45949657, 45949661, 45942763, 45949638

### NOBB modul nummer

41871553

### Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
Box 2021  
NO-3202 Sandefjord  
Norway

Tel.: +47 33 45 70 00

### Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

Jotun anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) for dette produktet.

Se vår hjemmeside [www.jotun.com](http://www.jotun.com) for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor.