

Guard Endure D

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bu ürün, boyanmış ürünlerin yüzey görünümünün ömrünü uzatmak üzere, çizilme, sürtünme ve aşınmaya karşı yüksek direnç gösterecek şekilde tasarlanmış bir toz boyadır. Aynı zamanda endüstrinin diğer tüm mekanik ve kimyasal standartlarını karşılar. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçin.

Uygulama alanları

Bu ürün kuru bir ortama maruz kalan yüzeylerde iç ortam kullanımı için tavsiye edilir.

Tipik uygulama alanları:

Ofis mobilyaları

Ev mobilyaları

Ticari mobilyalar

TOZ BOYA ÖZELLİKLERİ

Depolama

Kuru ve serin ortamda muhafaza edin. Maksimum sıcaklık 25°C. Maksimum bağıl nem oranı %60. 12 aydan daha uzun süre depoda beklediği durumlarda yeniden kalite testi yapılması tavsiye edilir.

UYGULAMA

Ön hazırlık

Boya sisteminin performansı, büyük ölçüde boyanan maddenin yapısına ve ön işlemin tür ve kalitesine bağlıdır. En iyi sonuçlar için, ön işlem tedarikçisinin yönergeleri ve tavsiyeleri dikkate alınmalıdır.

Toz boya uygulaması

Kürlenme koşulu	Objeye sıcaklığı	Zaman
Guard Endure D8	180 °C 200 °C	10 dakika 5 dakika
Guard Endure D6	160 °C 180 °C	10 dakika 5 dakika

Diğer kürlenme koşulları teknik onaya tabiidir.

Tavsiye edilen film kalınlığı (µm): 55-70

Ekipman

Corona veya Tribo tabancalar için uygundur.

GÖRÜNÜM

Renk

Ürün çok çeşitli RAL ve NCS renklerinde mevcuttur.

Parlaklık	ISO 2813 (60°)	
	Guard Endure D6	60-85
	Guard Endure D8	25-85

Yüzey görünümü Düz

*Eğer yüzey çok küçükse veya parlaklık, parlaklık ölçer ile ölçülemiyorsa, görsel olarak referans örnek ile karşılaştırılmalıdır (aynı görüş açısından).

Diğer parlaklık dereceleri teknik onayın ardından üretilebilir.

PERFORMANS

Aşağıda yer alan teknik veriler, boya belirtilen şekilde uygulandığında geçerlidir:

Yüzey	Demir fosfat kaplı soğuk çekilmiş sac
Boyanan madde kalınlığı (mm)	0.8
Film kalınlığı (µm)	55-70
Tipik test değerleri.	

Özellikler	Standart	Sonuç
Yapışma	ISO 2409	Cross cut derecesi Gt0 (%100 yapışma)
Kalem sertliği testi	ASTM D3363-05 (Derwent Graphic)	Çizilme sertliği: ≥ 2H Batma sertliği: ≥ 4H
Çizilme direnci	ISO 1518-1 / SIS 83 91 17	≤ 0.5 mm çapında bir yarı küre sert metal ucu olan 3 N yük altında 0.5 mm genişliğinde bir çizik
Film sertliği	ISO 2815	Buchholz'a göre girinti dayanımı: ≥ 80
Crockmeter aşınma testi	3M'in 9MIC, 281Q Wetodry ince zımpara kağıdı ile parlaklık 20°de	Maksimum %50 parlaklık değişikliği (5 çift yönlü sürtme)
Deformasyon testi	ISO 1520	≥ 6 mm
Darbe direnci	ASTM D2794 (5/8 " top) (inch-pound, ön ve arka) Guard Endure D6 Guard Endure D8 (Parlaklık: 25-59) Guard Endure D8 (Parlaklık: 60-85)	60/60 40/20 60/60
Nötr tuzlu su direnci	ASTM B117	240 saat sonunda kabarcıklanma görülmez ve maksimum 1 mm çizik kaynaklı korozyon kabarması görülür.
Nemli ortam direnci	ISO 6270-2	504 saat sonunda kabarcıklanma görülmez ve maksimum 2 mm çizik kaynaklı korozyon kabarması görülür.

Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuvar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Jotun ürünleri yarı mamul olarak değerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabilirdiğinden dolayı sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe bazı değişiklikler uygulanabilir. Jotun, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka Jotun'a danışmalıdır.

Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (UK) versiyonu geçerli olacaktır.

