

## LADY Aqua

### Produktbeskrivelse

#### Type

Silkematt maling til bad og våtrom.



#### Egenskaper og fordeler

Inngår i Jotuns godkjente våtromssystem.

#### Bruksområde

Våtrom og våtsoner i bad og vaskerom. Produktet anbefales kun til innendørs bruk.

Se [jotun.no](http://jotun.no), og lengre ned i dette tekniske datablad, for utførlig beskrivelse av systemoppbygging.

#### Underlag

Godkjent underlag i systemet er betong, puss og gipsplater. Våtromsspon er ikke godkjent underlag for Jotuns Våtromssystem.



### Produktdata

<b>Emballasje størrelser</b>	0,75 L (fyllingsgrad 0,68 L) og 3 L (fyllingsgrad 2,7 L)
<b>Fås i følgende baser</b>	Hvit, A, B og C.
<b>Brekking</b>	Kjøpes hvit base som hvit skal den IKKE blandes over <b>Jotun Multicolor</b> . Alle andre fargeresepter skal blandes over <b>Jotun Multicolor</b> . Inntil 10 % med <b>Jotun Multicolor</b> brekkfarger.
<b>Farger</b>	Hvit base kan benyttes ublandet som hvit.
<b>Glansgrad</b>	Silkematt 10
<b>Generisk type</b>	Akrylmaling.
<b>Volumbasert tørrstoffinnhold</b>	41 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1.4
<b>pH-verdi</b>	8.3 til 9.6
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

## Påføringsinformasjon

### Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om før bruk. Ved bruk av Jotuns Våtromssystem skal monteringsanvisning følges (se jotun.no).

### Påføringsutstyr/-metoder

Påføres best med rull, men pensel og høytrykkssprøyte kan også benyttes. Påføres fyldig og jevnt.

### Veiledende data for høytrykkssprøyting

Dysetørrelse	0,53 mm (0.021")
Viftevinkel	65–80°
Trykk ved dyse	15 MPa (150 kg/cm <sup>2</sup> )

### Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
	8 - 10	100 - 125	41 - 51

### Tynner

Skal ikke tynnes.

### Forhold under påføring

Underlaget og luftens temperatur må være minimum +10 °C ved påføring. Luftens RH maks 70 %.

### Rengjøring av malerverktøy

Vann og **JOTUN Penselrens**.

### Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

#### Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr	1 t
Overmalbar	4 t
Bruktørr	10 dager
Gjennomherdet	10 dager

Minst 10 dager før vannbelastning.

## Bruksanvisning

### Oppbygging av vanntett system

<b>Forarbeid</b>	Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengjør med <b>JOTUN Spesialvask før maling</b> . Ujevnheter i underlaget, skruehull, plateskjøter, og inn- og utgående hjørner sparkles med <b>JOTUN Våtromssparkel</b> . På plateunderlag skal utgående hjørner forsterkes med hjørnebeslag og skjøtene forsterkes med papirremse.
<b>Overgang mellom vegg og gulv:</b>	Ved bruk av vinylbelegg på gulv skal glassfiberveven trekkes min. 25 mm over gulvbeleggets sokkel. <b>JOTUN Grunning og lim for våtrom</b> og <b>LADY Aqua</b> påføres slik at de går min. 3 mm nedenfor veven og forseglar denne. Spranget mellom sokkel og vegg langsparkles med <b>JOTUN Sparkel våtrom</b> . Gulvbelegg av PVC med PUR overflate slipes godt, avstøves og avfettes for å få best vedheft i overlapp mellom gulvbelegg og malt våtromssystem.  Ved bruk av sokkelflis skal veggen ferdigbehandles med hele malingsystemet før sokkelflisene settes opp. Malingsystemet må overlape gulvmembranen med minst 25 mm. Sokkelflisene limes opp, og i overgangen mot malingsystemet legges det Casco AquaSeal.
<b>Rørgjennomføringer:</b>	Rundt gjennomføringer skal det skjæres en V-fuge som grunnes med <b>JOTUN Grunning og lim for våtrom</b> tynnet med vann i forholdet 2:1. Tørketid minimum 4 timer. Etterpå fylles fugen med Casco AquaSeal. Ved veggbokser kan det i tillegg dekket med en mansjett tilhørende rør-i-rør systemet. Mansjetten limes fast til underlaget med Casco AquaSeal.
<b>Grunning:</b>	Alle sugende underlag grunnes med <b>JOTUN Grunning og lim for våtrom</b> tynnet med vann i forholdet 2:1. Forbruk ca. 15 m <sup>2</sup> /liter. Tørketid er minimum 4 timer.
<b>Veggbekledning:</b>	Påfør <b>JOTUN Grunning og lim for våtrom</b> , uforynnet. Forbruk 4-5 m <sup>2</sup> /liter. Benytt langhåret malerrull. Monter <b>JOTUN Glassfiberstrie Fin Våtrom / JOTUN Glassfiberstrie Lav Våtrom</b> . Påse at <b>JOTUN Grunning og lim for våtrom</b> ikke blir overflatetørr før glassfiberstrien monteres. Tapetlengdene monteres kant i kant på flatene og med 1 cm overlapp i inngående hjørner. Monter maks 2 lengder av gangen. Det er viktig at alle blærer som måtte oppstå slettes ut. Dette oppnås best med en stiv plastsparkel som er avrundet i kantene med slipepapir. Påfør <b>JOTUN Grunning og lim for våtrom som grunning</b> . Grunningen påføres deretter «vått i vått», uforynnet. La grunningen tørke i 12 timer.  Ved legging av glassfiberstrie skal det benyttes tapetkniv med nye tynne blader for kutting i glassfiberen. Kuttskader eller riss i glassfiberduken som oppstår i forbindelse med kutting til rørgjennomføringer skal repareres med ett ekstra strøk med uforynnet <b>JOTUN Grunning og lim for våtrom</b> over skaden.
<b>Toppstrøk:</b>	2 strøk <b>LADY Aqua</b> .

### Underlag tidligere malt Jotuns Våtromssystem

<b>Forarbeid:</b>	Rengjøres med <b>JOTUN Spesialvask før maling</b> , nedmattes og avstøves. Underlag angrepet av svertesopp og/eller grønske desinfiseres med <b>JOTUN Sopp- og algefjerner</b> etter vask. Tidligere malt våtromssystem må være uskadet. Eventuelle skader må repareres før overmaling med <b>LADY Aqua</b> . Mindre riss påføres et strøk uforynnet <b>JOTUN Grunning og lim for våtrom</b> . Skader (opp til 10 mm) fylles med Casco AquaSeal og påføres et strøk uforynnet <b>JOTUN Grunning og lim for våtrom</b> . Etter en tørketid på min. 12 timer påføres <b>LADY Aqua</b> maling i to strøk med et forbruk på 8–10 m <sup>2</sup> /liter. Ved større skader/ hull i underlaget må nytt våtromssystem med grunning og glassfiberduk legges på hele veggen (over eksisterende våtromssystem) for å sikre at systemet beholder vanntettheten.
-------------------	--

## Toppstrøk:

2 strøk **LADY Aqua**.

## Rengjøring

**JOTUN Spezial wipex** anbefales for å rengjøre søl. **JOTUN Spezial wipex** er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

## Vedlikehold

Nymalte flater skal ikke vaskes eller utsettes for vannbelastning de første 10 dagene (herdetid for produktet). Ved nødvendig vask må pH-verdien på vaskemidlet ikke overstige pH 9. **JOTUN Spezialvask før maling** anbefales.

Til daglig renhold må temperaturen på vaskevannet være < 40°C.

## Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

## Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

## Avfallshåndtering

Flytende maling og vaskevann med malingrester må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.

Tomme og tørre malingspenn i metall kan du levere på den kommunale gjenvinningsstasjonen. Tomme og tørre malingspenn i plast kan du sortere sammen med plastemballasjen. Les mer på [sortere.no](http://sortere.no) om hvordan dette gjøres i din kommune.



Må være tomt og tørt

## Miljømerking



2096 0002

Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillere kravene til miljømerket Svanen.

## Godkjenninger



## Produktgaranti

Gir garantert dekk i to strøk. Nærmere om Jotuns dekkgaranti:

**Garantivilkår:** Anvist bruksanvisning må være fulgt.

**Garantiens innhold:** Med dekkgaranti med to strøk menes at underlagsfargen er dekket etter to strøk på ikke sugende underlag. Garanti gir rett til ny gratis maling som dekker underlagsfargen; ikke erstatning for utført malerarbeid. Utenfor garantien er skade på malingfilmen pga. feil ved underlaget .

Forbrukerens rettigheter etter aktuell lovgivning kommer i tillegg til og begrenses ikke av garantien.



## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

51553600, 51553626, 51553615, 51553634, 51553645, 51553653

### NOBB modul nummer

42057306

### Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
P.O.Box 2021  
3202 Sandefjord  
Tel: 33 45 70 00

### Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.