

## Jotamastic Smart Pack HB

### Описание продукта

Двухкомпонентное эпоксидномастичное покрытие с аминным механизмом отверждения. Толстослойное покрытие с высоким сухим остатком, допускающее различные степени подготовки поверхности. Предназначено для нанесения кистью и валиком. Пропорция смешивания 1:1 облегчает использование и сокращает количество отходов. Разработано специально для участков конструкции, где оптимальная подготовка поверхности невозможна или не требуется. Продукт хорошо подходит для подкраски и ремонте покрытия во время достройки судна при новом строительстве. Обеспечивает долговременную защиту в средах с высокой коррозионной активностью. Может использоваться в качестве грунтовочного, промежуточного или финишного слоя, а также в качестве однослойной системы, при эксплуатации в условиях окружающей атмосферы или погружения в жидкость. Может использоваться для качественно подготовленных поверхностей из алюминия, бетона, углеродистой, оцинкованной и нержавеющей стали, а также для поверхностей с бывшими в эксплуатации покрытиями.

### Типовое применение

Общая информация:

Основной сферой применения являются небольшие ремонтные работы.

Промышленные объекты:

Рекомендуется для оффшорной окружающей среды, нефтеперерабатывающих заводов, электростанций, мостов, зданий, горнодобывающего оборудования и конструкционной стали общего назначения.

Морские суда:

Наружные поверхности корпусов судов, внутренние и наружные поверхности, в т.ч. балластные цистерны.

### Одобрения и сертификаты

Одобрение на перевозку зерновых грузов от NOHH(Лаборатория охраны здоровья Ньюкасла)

При использовании в составе одобренной системы данный материал имеет следующую сертификацию:

- Сертификат низкого распространения пламени в соответствии с Директивой Европейского Союза для Морского Оборудования. Имеет одобрение в соответствии с частями 5 и 2 Приложения 1 IMO 2010 FTP Code или частями 5 и 2 IMO FTPC (при условии соответствия требованиям IMO 2010 FTP Code Ch. 8).

По запросу могут быть предоставлены дополнительные сертификаты и одобрения.

### Альтернативные продукты

Jotamastic Smart Pack HB Alu

Для каждого варианта опубликован отдельный файл с техническими характеристиками.

### Цвета

серый, красный, темно-желтый, зеленый, черный

## Описание продукта

Свойство	Испытание/Стандарт	Величина
Сухой остаток (по объему) ISO 3233		78 ± 2 %
Уровень глянца (GU 60 °) ISO 2813		полуглянцевый (35-70)
Температура вспышки ISO 3679 Method 1		36 °C
Плотность определяется путем расчета		1.4 кг/л

  

Region	Регулирование	Испытание Стандарт	Летучие органические соединения	Значение
US	CARB(SCM)2020 / SCAQMD rule 1113	По расчетам	184 г/л	
Hong Kong	Air Pollution Control (VOC) Regulation	По расчетам	184 г/л	
EU	European Paint Directive 2004/42/CE	По расчетам	184 г/л	
EU IED	Industrial Emission Directive 2010/75/EU	По расчетам	184 г/л	
Korea	Korea Clean Air Conservation Act	KS M ISO 11890-1	222 г/л	
China	GB 30981-2020 Limit of harmful substances of industrial protective coatings	GB/T 23985-2009 8.3	179 г/л	

Указанная информация действительна для продуктов фабричного производства. Небольшие изменения возможны в зависимости от цвета покрытия.

Описание степени глянца: В соответствии с концепцией Jotun Performance Coatings.

## Толщина одного слоя

### Рекомендуемый диапазон толщин

Толщина сухой пленки	100 - 200 мкм
Толщина сырой пленки	130 - 260 мкм
Теоретическая кроющая способность	7.7 - 3.8 м <sup>2</sup> /л

Указанные значения являются типовыми при нанесении одного слоя валиком или кистью.

## Подготовка поверхности

### Требования к подготовке различных поверхностей

Поверхность	Подготовка поверхности	
	Минимальная	Рекомендуется
Углеродистая сталь	St 2 (ISO 8501-1)	Sa 2 (ISO 8501-1)
Нержавеющая сталь	Для создания шероховатой поверхности необходимо выполнить ручное или механизированное шлифование поверхности с помощью неметаллических абразивов, специализированного инструмента или наждачной бумаги.	Абразивоструйная очистка с применением одобренного неметаллического абразива, позволяющая получить поверхность с острым профилем.
Алюминий	Для создания шероховатой поверхности необходимо выполнить ручное или механизированное шлифование поверхности с помощью неметаллических абразивов, специализированного инструмента или наждачной бумаги.	Абразивоструйная очистка с применением одобренного неметаллического абразива, позволяющая получить поверхность с острым профилем.
Оцинкованная сталь	Поверхность должна быть чистой, сухой и шероховатой.	Легкая струйная очистка с применением неметаллического абразива для получения чистой шероховатой поверхности.
Окрашенные поверхности	Чистое, сухое и совместимое покрытие, не имеющее повреждений.	Чистое, сухое и совместимое покрытие, не имеющее повреждений.
Бетон	Обмыть водой низкого давления для чистой шероховатой поверхности, не содержащей цементного молочка.	Продолжительность полимеризации не менее 4 недель. Содержание влаги не более 5%. Подготовка поверхности выполняется закрытой струей абразива, алмазным шлифованием или другим способом, позволяющим зашероховать прилегающие участки бетона и удалить цементное молочко.

## Нанесение

### Методы нанесения

Продукт может наноситься следующими способами

- Распыление: Подходит для безвоздушного распыления
- Кисть: Типовая толщина сухой пленки набирается за один слой. Рекомендации по выбору и использованию окрасочного оборудования даны в руководстве по нанесению.  
Растекание покрытия происходит с небольшим запаздыванием. Следы от кисти и валика исчезают через 5-10 минут после нанесения.
- Валик: Типовая толщина сухой пленки набирается за один слой. Рекомендации по выбору и использованию окрасочного оборудования даны в руководстве по нанесению.  
Растекание покрытия происходит с небольшим запаздыванием. Следы от кисти и валика исчезают через 5-10 минут после нанесения.

### **Соотношение компонентов при смещивании (по объему)**

Jotamastic Smart Pack HB Comp A	1 части(ей)
Jotamastic Smart Pack HB Comp B	1 части(ей)

### **Разбавитель/очиститель**

Растворитель: Jotun Thinner No. 17

### **Параметры безвоздушного распыления**

Диаметр сопла (дюйм/1000): 19-23

Давление на сопле (минимальный): 150 бар/2100 фунт/кв.дюйм

### **Время высыхания и полимеризации**

Температура подложки	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Высыхание до исчезновения отлипа	10 ч	7 ч	4 ч	2 ч
Высыхание до твердой пленки, допускающее перемещение людей	25 ч	21 ч	11 ч	4 ч
Высыхание до нанесения последующего слоя, минимум	25 ч	21 ч	11 ч	4 ч
Высыхание/полимеризация, достаточные для эксплуатации покрытия	14 д	10 д	7 д	3 д

Максимальные межслойные интервалы указаны в руководстве по нанесению для данного продукта.

Время высыхания и полимеризации определены при контролируемой температуре и относительной влажности менее 85%. Покрытие имело среднюю толщину из диапазона толщин для данного продукта.

Высыхание до исчезновения отлипа: состояние пленки, когда при небольшом нажатии пальцем на покрытии не остается отпечаток, и покрытие не является липким.

Высыхание до твердой пленки: минимальное время, по истечении которого покрытие может выдерживать перемещение людей по нему без каких-либо отпечатков и повреждений.

Высыхание для нанесения последующего слоя, минимум: минимально рекомендованное время, по истечении которого может быть нанесен следующий слой.

Высыхание/полимеризация, достаточные для эксплуатации покрытия: минимальное время, по истечении которого покрытие может подвергаться воздействию заданной среды.

## Время индукции и жизнеспособность

Температура краски	<b>23 °C</b>
Жизнеспособность	1 ч

## Стойкость к воздействию высокой температуры

	Температура	
	Постоянная	Пиковая
Сухая окружающая среда	120 °C	-
При контакте с жидкостью, (морская вода)	50 °C	60 °C

Продолжительность пикового периода не более 1 часа.

При указанной температуре защитные свойства покрытия не изменяются, однако, внешний вид покрытия может быть нарушен.

Следует отметить, что, находясь в жидкости, покрытие устойчиво при различных температурах, однако, степень устойчивости зависит от типа жидкости и характера контакта с ней (постоянный или непостоянный). Термостойкость определяется всей системой покрытия. При использовании в составе системы убедитесь, что все покрытия, входящие в систему, имеют равнозначную термостойкость.

## Совместимость с другими покрытиями

В зависимости от условий эксплуатации продукт может использоваться с различными грунтами и верхними покрытиями. Примеры совместимых покрытий приведены ниже. Для получения более подробных рекомендаций обратитесь в компанию Jotun.

Предыдущий слой: эпоксидный межоперационный грунт, эпоксидное покрытие с добавлением цинка, эпоксидное покрытие, эпоксидное мастичное покрытие

Последующий слой: полиуретановое покрытие, полисилоксановое, эпоксидное покрытие, акриловое покрытие

## Стандартная упаковка

	Объем (литры)	Объем контейнера (литры)
Jotamastic Smart Pack HB Comp A	5	5
Jotamastic Smart Pack HB Comp B	5	5

Указанные выше значения действительны для заводских цветов покрытий. В зависимости от требований местного законодательства на отдельных территориях могут использоваться контейнеры с другими характеристиками.

## Хранение

Продукт должен храниться в соответствии с национальными правилами. Контейнеры с материалом хранить в сухом, находящимся в тени, прохладном и хорошо вентилируемом месте вдали от источников тепла и воспламенения. Контейнеры держать плотно закрытыми. Соблюдать осторожность.

### **Срок хранения при 23 °C**

Jotamastic Smart Pack HB Comp A	24 месяца(ев)
Jotamastic Smart Pack HB Comp B	24 месяца(ев)

В некоторых странах согласно требованиям местного законодательства срок хранения лакокрасочных материалов может быть уменьшен. Указанный выше срок является минимальным временем хранения, по истечении которого продукт подлежит проверке.

### **Стандарты экологического строительства**

Декларация о природоохранных стандартах доступна на [www.epd-norge.no](http://www.epd-norge.no)

### **Внимание**

Продукт предназначен только для профессионального использования. Исполнители должны пройти обучение, обладать опытом, а также иметь возможности и средства для смешивания и нанесения покрытия в соответствии с технической документацией Jotun. При работе с продуктом обязательно использование средств индивидуальной защиты (СИЗ). Указанная выше информация основана на наших текущих знаниях о продукте. Все отступления, учитывающие специфику конкретных проектов, должны быть представлены на одобрение ответственному представителю Jotun до начала работ.

### **Охрана здоровья и безопасность**

Соблюдать меры безопасности, указанные на таре. Использовать при хорошей вентиляции. Не вдыхать аэрозоль. Избегать попадания на кожу. При попадании на кожу немедленно промыть чистящим средством, мылом и водой. Глаза промыть водой и немедленно вызвать врача.

### **Изменение цвета**

Цвет грунтовочных и необрастающих покрытий может немного отличаться в зависимости от партии материала. При воздействии солнечного света и атмосферных условий покрытия, используемые в качестве финишного слоя на основе эпоксидной смолы или необрастающих покрытий, могут выцветать и образовывать продукты меления. Сохранение цвета и глянца на верхних слоях/финишных покрытиях может варьироваться в зависимости от цвета, условий эксплуатации, таких как температура, интенсивность ультрафиолетового излучения, а также качества нанесения и основы покрытия. Обратитесь в местный офис Jotun для получения дополнительной информации.

### **Отказ от ответственности**

Изложенная в настоящем документе информация основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Лакокрасочные материалы являются полуфабрикатами и зачастую используются без контроля со стороны Jotun. В связи с этим Jotun не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта. Небольшие отступления от установленных параметров могут быть допущены, если это необходимо согласно требованиям, действующим по месту выполнения работ. Jotun сохраняет за собой право без предупреждения изменять содержащиеся в настоящем документе сведения.

Лицам, использующим специализированные покрытия, рекомендуется обращаться в Jotun для подтверждения методов нанесения и соответствия выбранного покрытия своим потребностям.

**Технический паспорт  
Jotamastic Smart Pack HB**



В случае обнаружения несоответствий между версиями данного документа, составленными на различных языках, преимущественную силу имеет версия на английском языке (Великобритания).