

Jotamastic 70

Descrição do produto

Esta é uma tinta epóxi mastic bicomponente curada com poliamina. É um produto tolerante à superfície, com alto teor de sólidos. Pode ser utilizado como primer ou demão intermediária em ambientes atmosféricos. Adequado para superfícies de aço carbono e com tinta envelhecida devidamente preparadas.

Uso recomendado

Recomendado para aço estrutural em ambientes atmosféricos.

Certificados e aprovações

Certificados e aprovações adicionais podem ser disponibilizados sob pedido.

Cores

cinza, vermelho, alumínio

Dados do produto

| Propriedade | Exame/Padrão | Descrição |
|---------------------------|-------------------|--------------|
| Sólidos por volume | ISO 3233 | 77 ± 2 % |
| Nível de brilho (GU 60 °) | ISO 2813 | fosco (0-35) |
| Ponto de fulgor | ISO 3679 Method 1 | 30 °C |
| Densidade | calculado | 1.6 kg/l |

| Region | Regulamentação | Exame Padrão | VOC Valor |
|-----------|---|---------------------|-----------|
| US | CARB(SCM)2020 / SCAQMD rule 1113 | Calculado | 231 g/l |
| Hong Kong | Air Pollution Control (VOC) Regulation | Calculado | 231 g/l |
| EU | European Paint Directive 2004/42/CE | Calculado | 231 g/l |
| EU IED | Industrial Emission Directive 2010/75/EU | Calculado | 231 g/l |
| Korea | Korea Clean Air Conservation Act | KS M ISO 11890-1 | 254 g/l |
| China | GB 30981-2020 Limit of harmful substances of industrial protective coatings | GB/T 23985-2009 8.3 | 234 g/l |

Os dados informados são típicos para produtos produzidos em fábrica, sujeitos a leves variações dependendo da cor.

Descrição de Brilho: De acordo com a definição de performance de tinta da Jotun.

Os valores de VOC referem-se a cor cinza.

Espessura de filme por demão

Faixa típica para especificação recomendada

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Espessura de filme seco | 100 - 250 μm |
| Espessura de filme úmido | 130 - 325 μm |
| Rendimento teórico | 7.7 - 3.1 m^2/l |

Preparação de Superfície

Tabela resumida sobre preparação de superfície

| Substrato | Preparação de Superfície | |
|----------------------|--|--|
| | Mínimo | Recomendado |
| Aço carbono | St 2 (ISO 8501-1) | Sa 2½ (ISO 8501-1) |
| Superfícies pintadas | Tinta compatível limpa, seca e intacta | Tinta compatível limpa, seca e intacta |

O melhor desempenho, incluindo aderência, proteção anticorrosiva, resistência ao calor e resistência química é atingido com a preparação de superfície recomendada.

Aplicação

Métodos de aplicação

O produto pode ser aplicado por

| | |
|----------|---|
| Spray: | Utilize bomba air less. |
| Trincha: | Pode ser utilizado. Deve-se tomar cuidado para atingir a espessura de filme seco especificada. |
| Rolo: | Pode ser utilizado. Entretanto deve-se tomar cuidado para aplicar material suficiente até atingir a espessura de filme seco especificada quando aplicar com rolo. |

Mistura do produto (por volume)

| | |
|----------------------|------------|
| Jotamastic 70 Comp A | 5 parte(s) |
| Jotamastic 70 Comp B | 1 parte(s) |

Diluyente/Solvente de limpeza

Diluyente: Jotun Thinner No. 17

Normalmente não é requerido diluição. Consulte o representante local para recomendações durante a aplicação em condições extremas. Não dilua mais que o permitido pela legislação ambiental local.

Guia de dados para bomba air less

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Orifício do bico (polegada/1000): | 19-25 |
| Pressão do bico (mínimo): | 150 bar/2100 psi |

Tempo de secagem e cura

| Temperatura do substrato | -5 °C | 0 °C | 5 °C | 10 °C | 23 °C | 40 °C |
|----------------------------------|-------|------|------|-------|-------|-------|
| Secagem da superfície (ao toque) | 40 h | 20 h | 10 h | 6 h | 2.5 h | 1 h |
| Secagem para pisoteio | 100 h | 50 h | 25 h | 14 h | 7 h | 2.5 h |
| Secagem para repintura, mínimo | 100 h | 50 h | 25 h | 14 h | 7 h | 2.5 h |
| Secagem/cura para serviço | 42 d | 21 d | 14 d | 10 d | 7 d | 3 d |

Para intervalos máximos de repintura, consulte o Guia de Aplicação (AG) deste produto.

Secagem e tempos de cura são determinados sob temperaturas controladas e umidade relativa abaixo de 85%, e com a média da faixa de Espessura de película seca (EPS) do produto.

Secagem da superfície (ao toque): O estado de secagem quando uma leve pressão com dedo não deixa marca ou revela pegajosidade.

Secagem para pisoteio: Tempo mínimo antes que a tinta possa tolerar o tráfego de pedestres sem marcas permanentes, impressões ou outros danos físicos.

Secagem para repintura, mínimo: O menor tempo recomendado para que a próxima demão possa ser aplicada.

Secagem/cura para serviço: Tempo mínimo antes que a pintura possa ser permanentemente exposta ao ambiente pretendido.

Tempo de indução e Pot Life

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Temperatura da tinta | 23 °C |
| Pot life | 1 h |

Resistência ao calor

| | Temperatura | |
|-------------------|-------------|------|
| | Contínuo | Pico |
| Seco, atmosférico | 120 °C | - |

Compatibilidade do produto

Dependendo da real exposição do sistema de pintura, vários primers e acabamentos podem ser utilizados em combinação com este produto. Seguem abaixo alguns exemplos. Contate a Jotun para recomendações específicas.

Demão anterior: shop primer epóxi, shop primer de silicato inorgânico de zinco, epóxi zinco, epóxi
Demão subsequente: poliuretano, epóxi, acrílico

Embalagem (típica)

| | Volume (litros) | Tamanho das embalagens (litros) |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|
| Jotamastic 70 Comp A | 4.17 / 15 | 5 / 20 |
| Jotamastic 70 Comp B | 0.83 / 3 | 1 / 3 |

O volume informado é para cores produzidas em fábrica. Observe que versões locais em embalagens e volumes de enchimento podem variar de acordo com as regulamentações locais.

Armazenamento

O produto deve ser armazenado de acordo com as regulamentações nacionais. Mantenha os vasilhames em um local seco, sombreado, frio, bem ventilado e longe de fontes de calor e ignição. Os vasilhames devem ser mantidos hermeticamente fechados. Manuseie com cuidado.

Prazo de validade à 23 °C

| | |
|----------------------|------------|
| Jotamastic 70 Comp A | 48 mês(es) |
| Jotamastic 70 Comp B | 24 mês(es) |

Em alguns mercados a validade comercializada pode ser menor devido a legislação local. O valor acima é o da validade mínima, embora a qualidade da tinta esteja sujeita a nova inspeção.

Documentação Ambiental

Este produto pode contribuir para os créditos do Green Building Standard. Consulte o site Jotun.com para obter mais informações ou entre em contato com o representante local da Jotun.

Os EPDs estão disponíveis em www.epd-norge.no

Cuidado

Este produto é somente para uso profissional. Os aplicadores e operadores devem ser treinados, experientes e terem a capacidade e equipamento para misturar/agitar e aplicar as tintas corretamente e de acordo com a documentação técnica da Jotun. Aplicadores e operadores devem utilizar equipamento de proteção individual adequado quando utilizarem este produto. Esta orientação é dada baseada em nosso conhecimento atual do produto. Qualquer desvio sugerido para se adequar as condições de campo devem ser encaminhados ao representante da Jotun responsável para aprovação antes do início do trabalho.

Saúde e Segurança

Favor observar os avisos preventivos mostrados no vasilhame. Use sob condições bem ventiladas. Não inale a pulverização (spray). Evite contato com a pele. Derramamento na pele deve ser removido imediatamente com produto apropriado, sabão e água. Olhos devem ser bem enxaguados com água e receber cuidados médicos imediatamente.

Variação de cor

Quando aplicável, os produtos destinados a utilização como primers ou anti-incrustantes podem ter leves variações de cor de lote para lote. Esses produtos e produtos de base epóxi, usados como demão de acabamento podem calcinar quando expostos a luz solar e intempéries.

A retenção de cor e brilho nos acabamentos podem variar dependendo do tipo de cor, ambiente de exposição como temperatura, intensidade UV etc., qualidade da aplicação e tipo genérico da tinta. Entre em contato com a Jotun local para mais informações.

Ressalva

A informação deste Boletim Técnico contém o melhor do nosso conhecimento baseado em testes laboratoriais e experiência prática. Os produtos da Jotun são considerados como produtos semi-acabados e, como tal, os produtos são usados frequentemente em condições fora do controle da Jotun. A Jotun não pode garantir nada além da qualidade do produto por si só. Pequenas variações no produto podem ser implementadas para assegurar o cumprimento da legislação local. A Jotun reserva o direito de modificar as informações acima sem aviso prévio.

Os usuários sempre devem consultar a Jotun para orientações específicas sobre a adequação geral deste produto a suas necessidades e práticas de aplicação específicas.

Se existir alguma inconsistência entre diferentes questões linguísticas deste documento, prevalece a versão em Inglês (UK).