

Jotamastic 70 低表面处理环氧底漆70 (03U)

產品描述

這是一種雙組份、聚胺固化的低表面处理環氧塗料。它是具有高表面容忍、高固體含量等特點的產品。在大氣環境下可作為底漆或中間漆使用。適用於適當處理的碳鋼和老化塗裝表面。

典型用途

推薦使用在暴露於大氣環境的鋼結構上。

認證和證書

備有其它證書和認證可供索取。

顏色

灰色, 紅色, 鋁

產品資料

性能	測試/標準	描述
體積固體含量	ISO 3233	77 ± 2 %
光澤度 (GU 60°)	ISO 2813	啞光 (0-35)
閃點	ISO 3679 方法 1	30 °C
密度	理論值	1.6 公斤/l

地区	管制	測試標準	VOC 價值
US	CARB(SCM)2020 / SCAQMD rule 1113	計算	231 克/升
Hong Kong	Air Pollution Control (VOC) Regulation	計算	231 克/升
EU	European Paint Directive 2004/42/CE	計算	231 克/升
EU IED	Industrial Emission Directive 2010/75/EU	計算	231 克/升
Korea	Korea Clean Air Conservation Act	KS M ISO 11890-1	254 克/升
China	GB 30981-2020 Limit of harmful substances of industrial protective coatings	GB/T 23985-2009 8.3	234 克/升

所列資料是基於工廠批量生產的產品，因顏色不同會有些許變化。

光澤描述: 根據佐敦功能塗料的定義

VOC含量来自于灰色漆。

每道塗層的漆膜厚度

典型推薦的規格書範圍

乾膜厚度	100	-	250	微米
濕膜厚度	130	-	325	微米
理論塗布率	7.7	-	3.1	平方米/升

表面處理

表面處理資料總覽

底材	表面處理	
	最小	推薦
碳鋼	St 2 (ISO 8501-1)	Sa 2½ (ISO 8501-1)
已塗裝的表面	清潔、乾燥和完好的可相容底漆)。	清潔、乾燥和完好的可相容底漆)。

通过推荐的表面处理可以获得包括附着力、耐腐蚀性、耐热性及耐化学性等最佳的性能。

施工

施工方法

該產品可用以下方式施工

噴塗:	使用無氣噴塗。
刷塗:	可使用。注意要達到特定的乾膜厚度。
輥塗:	可使用。當使用輥筒施工時，需小心施工足夠的材料以達到指定的乾膜厚度。

產品混合比（體積）

Jotamastic 70 Comp A 低表面處理環氧底漆70 组分A	5 份
Jotamastic 70 Comp B 低表面處理環氧底漆70 组分B	1 份

稀釋劑/清洗劑

稀釋劑: 佐敦17號稀釋劑

通常不需要稀釋。在極端環境下施工請諮詢當地的佐敦代表。稀釋時請勿超過當地的環境法規要求。在中國，清洗劑必須符合GB 38508-2020的要求

無氣噴塗的指導參數

噴嘴孔徑 (inch/1000): 19-25
噴嘴壓力 (最小): 150 bar/2100 psi

乾燥和固化時間

底材溫度	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
表 (觸) 乾	40 小時	20 小時	10 小時	6 小時	2.5 小時	1 小時
可踩踏乾燥	100 小時	50 小時	25 小時	14 小時	7 小時	2.5 小時
乾燥後複塗, 最短間隔	100 小時	50 小時	25 小時	14 小時	7 小時	2.5 小時
乾燥/固化至可使用	42 d	21 d	14 d	10 d	7 d	3 d

最大的復塗間隔, 請參考此產品的施工指南 (AG)。

乾燥和固化時間的測定是基於溫度和相對濕度, 相對濕度低於85%, 乾膜厚度在平均乾膜厚度範圍內。

表 (觸) 乾: 用手指輕輕壓而無指印殘留或無黏著的狀態。

可踩踏乾燥: 在塗層可以允許正常步行而不留下永久足印、痕跡或其它物理損壞的最短時間。

乾燥後復塗, 最短間隔: 可以施工下道塗層的推薦最短時間間隔。

乾燥/固化至可使用: 塗料可永久暴露於特定環境/介質的最短時間。

熟化時間和混合後使用壽命

油漆溫度	23 °C
混合後使用壽命	1 小時

耐熱性能

	溫度	
	連續的	峰值
乾燥, 大氣環境中	120 °C	-

產品相容性

根據使用中不同的實際暴露條件，該產品可與不同的底漆和麵漆配套使用。以下是一些參考配套。對於特定配套，請聯繫佐敦公司。

前道塗層: 環氧車間底漆, 無機矽酸鋅車間底漆, 含鋅環氧, 環氧
下道塗層: 聚氨酯, 環氧, 丙烯酸

典型的包裝規格

	體積 (升)	容器大小 (升)
Jotamastic 70 Comp A 低表面處理環氧底漆70 組分A	4.17 / 15	5 / 20
Jotamastic 70 Comp B 低表面處理環氧底漆70 組分B	0.83 / 3	1 / 3

以上包裝規格均是工廠批量生產的典型參考規格，由於各地法規不同，各地包裝規格和容量會有不同。

儲存

產品必須按照國家規定儲存。容器應存放在乾燥、陰涼、通風良好的地方，並遠離熱源和火源。容器必須保持密閉。小心處置。

23 °C時的保質期

Jotamastic 70 Comp A 低表面處理環氧底漆70 組分A	48 個月
Jotamastic 70 Comp B 低表面處理環氧底漆70 組分B	24 個月

在有些市場，為適應當地法律規定，標識的保質期可以縮短。以上是最短保質期，之後須經檢測以確定品質是否合格。

環境文檔

本產品對綠色建築標準得分會有貢獻。請訪問 Jotun.com 了解更多信息或聯繫您當地的佐敦代表。

EPDs可在www.epd-norge.no網站獲取。

注意事項

本產品僅供專業人員使用。施工人員和工人需要培訓、有經驗、有能力和設備根據佐敦的技術檔來正確的混合/攪拌和施塗油漆。施工人員和工人在使用本產品時需要使用適當的個人防護設備

健康和安全

請查看容器包裝上的安全告示。在通風良好的條件下使用，避免吸入漆霧，避免皮膚接觸，如不慎濺到皮膚上應立即用合適的清潔劑、肥皂和水沖洗。如不慎進入眼睛，應用水充分沖洗並立即就醫

色差

当使用时，主要用作底漆或防污漆的产品在批次与批次间可能有轻微的颜色变化。这类产品和环氧产品用作面漆时，在暴露于阳光的气候条件下可能有粉化。

面漆的保光保色性取决于颜色的类型，所在环境如温度、紫外线强度等，施工质量，以及产品类型。联系你当地的佐敦办公室了解进一步信息。

聲明

本說明書中提供的資訊完全基於我們在實驗室和實踐中所獲得的認識。佐敦的產品被視為半成品，這樣產品的使用通常都是在我們控制範圍之外。所以佐敦只給予產品本身品質的保證。為適應當

用戶應針對自身的需求及具體應用，諮詢佐敦以獲得相關產品適用性能的具體指導。

不同語言的版本間如有任何不一致之處，以英語（英國）版為準。