

SteelMaster 600WF

Produktbeskrivelse

Dette er en én-komponent vannfortynnbar akryl tynnfilms brannhemmende maling. Godkjent av uavhengig instans for brannsikring av stålkonstruksjoner utsatt for cellulosebrann. Kan brukes som mellomstrøk eller toppstrøk over vann. Egnet på godkjente primere på karbonstålloverflater.

Bruksområde

Spesialdesignet som et reaktivt brannbeskyttelsessystem for stålkonstruksjoner, som dekker et bredt spekter av I-seksjonsbjelker og søyler. Egnet for strukturelt stål utsatt for innvendig miljøer.

For en detaljert malingsspesifikasjon, kontakt din lokale Jotun representant.

Sertifikater og godkjenninger

BS 476 part 20/21: Certifire CF 5631 (opptil 120 minutters motstand mot brann)
Cellular beams RT1356
Testet og vurdert i henhold til EN 13381-8 (opptil 90 minutters motstand mot brann)
CE merket produkt med Europeisk Teknisk Bedømmelse (European Technical Assessment) ETA-22/0047
VKF / AEA I Sertifikat nr. 33501
Reaksjon ved brann: Klasse B-s1, d0 (EN 13501-1)
Holdbarhet og levetid: Z2, Z1, Y (EAD 350402-00-1106)
ASTM E84: Class A

Flere sertifikater og godkjenninger kan være tilgjengelige på forespørsel.

Farger

hvit

Produktdata

Egenskap	Test/Standard	Beskrivelse	
Volumbasert tørrstoffinnhold	ISO 3233	71 ±	3 %
Flammepunkt	ISO 3679 Method 1	101 °C	
Tetthet	kalkulert	1.4 kg/l	
Region	Forskrift	Test Standard	VOC Verdi
US	CARB(SCM)2020 / SCAQMD rule 1113	Kalkulert	56 g/l
Hong Kong	Air Pollution Control (VOC) Regulation	Kalkulert	56 g/l
EU	European Paint Directive 2004/42/CE	Kalkulert	36 g/l
EU IED	Industrial Emission Directive 2010/75/EU	Kalkulert	36 g/l
Korea	Korea Clean Air Conservation Act	Kalkulert	56 g/l

De angitte data er typiske for fabrikkproduserte produkter. Små variasjoner kan forekomme avhengig av farge.

Volum tørrstoff er målt i henhold til ISO 3233 og ASFP-BCF Guidance Method.

Filmtykkelse pr. strøk

Typisk anbefalt spesifikasjonsområde

Tørrfilmtykkelse	140 - 710 µm
Våtfilmtykkelse	200 - 1000 µm

Alle stålseksjoner må være påført korrekt filmtykkelse for å oppnå den nødvendige brannklassifisering. Det henvises til gjeldende eksponeringstabeller. For ytterlige råd vennligst kontakt ditt lokale Jotun-kontor.

For brannbeskyttelse med mindre enn 200 µm tørr-film tykkelse, se Application Guide (AG) for ytterligere informasjon.

Merk: Filmtykkelsen kan bare oppnås ved høytrykksprøyting i ett strøk.

Maksimum tillatt tørrfilmtykkelse (DFT) (BS & EN sertifisert)

Hvis målte gjennomsnittlige tykkelser overstiger disse verdiene, må det iverksettes tiltak for å redusere den målte tykkelsen til under maksimalt tillatt for den spesifikke elementformen og orienteringen.

I/H-bjelker, 3-sider: 1217 µm

I/H-bjelker, 4-sider: 1188 µm

I/H-søyler, 4-sider: 1131 µm

CHS & RHS søyler, 4 sidig: 1311 µm (Kun BS)

Forbehandling

Se Application Guide (AG) for mer informasjon.

Forbehandlingsoversikt

Underlag	Forbehandling	
	Minimum	Anbefalt
Malte overflater	Ren, tørr og ubeskadiget kompatibel maling	Ren, tørr og ubeskadiget kompatibel maling

Påføring

Påføringsmetoder

Dette produkt kan påføres med

Sprøyte: Bruk høytrykkssprøyte.
Pensel: Anbefales for stripemaling og små områder.

Produktblanding

En-komponent

Tynner/løsemiddel

Tynner: Ferskvann

Produktet er ferdig til bruk. Tynning vil påvirke sigresistens, og kan forlenge tørketiden.

Løsemiddel for rengjøring: Ferskvann

Veiledende data for høytrykkssprøyting

Dysetørrelse (inch/1000): 19-23
Trykk ved dyse (minimum): 200 bar/2900 psi

Tørke- og herdetid

Underlagstemperatur	10 °C	23 °C	40 °C
Overflatetørr / Berøringstørr	4 h	2 h	1 h
Håndteringstørr	6 h	4 h	3 h
Overmalingsintervall, minimum	16 h	6 h	4 h

For max. overmalingsintervaller, se Application Guide (AG) for dette produktet.

Minimum overmalingsintervall er med seg selv. Se egen veiledning for Toppstrøk
Alle tørketider er målt ved våtfilmtykkelse 1000 µm, under kontrollerte temperaturer og ved relativ fuktighet under 80%.

Produktet kan påføres ved minimumstemperaturer ned til 5 °C. For optimal påføring og tørking bør stål og lufttemperaturen være over 10 °C.

Toppstrøk

Minimum overmalingsintervall for dette produktet med godkjent toppstrøk er 24 timer. Systemet skal være håndterings tørt, og beleggtykkelsesmåleren skal ikke etterlate en fordykning på belegget. Tørketiden/overmalingsintervallet kan forlenges hvis det er et fall i temperaturen eller hvis flerstrøkssystem påføres. Før påføring av toppstrøk må påfører sørge for at den angitte tørrfilmtykkelsen er oppnådd.

Overflatetørr: Graden av tørking når lett trykk med en finger ikke etterlater et avtrykk, eller at malingen føles klebrig.

Håndteringstørr: Minimumstid før det malte objektet kan håndteres uten at det medfører fysiske skader.

Overmalingsintervall, minimum: Den anbefalt korteste tid før neste strøk kan påføres.

Produktkompatibilitet

Forskjellige primere og toppstrøk kan benyttes i kombinasjon med dette produktet, avhengig av eksponeringsbetingelser. Kontakt Jotun for ytterligere informasjon.

Forrige strøk: alkyd, epoksy, epoksy sinkfosfat, sink epoksy (med epoxy tie coat)

Neste strøk: liste over godkjente toppstrøk

For å sikre brannbeskyttelse, må grunning og toppstrøk være kompatibelt med SteelMaster 600WF. Kontakt ditt lokale Jotun-kontor for en liste over godkjente Jotun primere og toppstrøk.

Emballasje

	Volum (liter)	Spannstørrelse (liter)
SteelMaster 600WF	18.5	20

Nevnte volum gjelder fabrikkproduserte varer. Variasjoner i emballasjestørrelse og fyllingsgrad kan forekomme pga lokale bestemmelser.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Produktet bør oppbevares i et tørt, skyggefult og kjølig rom med god ventilasjon, og holdes unna varmekilder og åpen flamme. Emballasjen må holdes godt lukket. Håndteres med forsiktighet.

Ved lagring og transport må temperaturen være mellom 5°C (41°F) og 25°C (77°F). Foruten dette er det tilrådelig å kontrollere de klimatiske forholdene. Beskytt mot frost til enhver tid under lagring og transport.

Holdbarhet ved 23 °C

SteelMaster 600WF 6 måned(er)

I noen markeder kan kortere holdbarhet være oppgitt, grunnet lokal lovgivning. Ovennevnte er minimum holdbarhet, etter dette skal produktet kontrolleres.

Miljødokumentasjon

Dette produktet kan bidra til Green Building Standard-poeng. Se Jotun.com for mer informasjon eller kontakt din lokale Jotun-representant.

EPD-ene er tilgjengelige på www.epd-norge.no

Forholdsregler ved påføring

Dette produktet er kun til yrkesmessig bruk. Påførere og operatører skal være opplært, erfarne og ha evner og utstyr for å blande/røre og bruke maling korrekt og i henhold til Jotuns tekniske dokumentasjon. Påførere og operatører skal bruke egnet personlig verneutstyr ved bruk av dette produktet. Disse retningslinjene er basert på gjeldende kunnskap om produktet. Eventuelle foreslåtte avvik som passer til forholdene på stedet skal sendes til den ansvarlige Jotun-representant for godkjenning før arbeidet påbegynnes.

Helse og sikkerhet

Ta hensyn til det som er anvist på emballasjen. Brukes under godt ventilerte forhold. Pust ikke inn sprøytetåke. Unngå hudkontakt. Søl på huden vaskes straks med egnet rensemiddel, såpe og vann. Skyll øynene med rikelig med vann og kontakt lege umiddelbart.

Fargeavvik

I noen tilfeller kan produkter som primært er ment for bruk som grunning eller bunnstoff, ha små fargevariasjoner fra batch til batch. Slike produkter og epoksybaserte produkter som brukes som toppstrøk, kan kritte når de utsettes for sollys og forvitring.

Farge- og glansbestandighet på toppstrøk/siste strøk kan variere avhengig av fargetype, eksponeringsmiljø som temperatur, UV-intensitet etc., påføringskvalitet og generisk malings type. Kontakt ditt lokale Jotun-kontor for mer informasjon.

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.