

SeaQuantum Skate 甲基丙烯酸硅烷低阻自光滑防污漆 (09S)

产品描述

这是一种最新技术的单组分化学水解型甲基丙烯酸硅烷树脂型防污涂料。该产品专为与 Jotun HullSkater (船体清洁机器人) 配合使用而设计, 漆膜可承受与刷头之间的反复接触和磨擦, 不会因主动清洁作业而磨蚀涂层。作为 Jotun Hull Skating Solutions (船体焕新解决方案) 的一部分, 该产品提供优异的防污保护、非常低的船体摩擦阻力和市场领先的船体性能。

本产品的施工应遵循《SeaQuantum Skate 施工指南 (AG)》中的操作要求。如需详情, 请咨询当地的佐敦公司。

典型用途

船舶漆领域:
推荐用于新造船和坞修时水下船体。为主要关注长效船体性能及燃油节省的船舶提供超优化的解决方案。作为完整涂层配套的一部分, 该产品可以提供高达90个月的长效保护。

典型行业

专用于全球及沿海航线。推荐在新造船舾装中接触海水和淡水时使用。

颜色

深红色、浅红色

产品数据

性能	测试/标准	描述
体积固体含量	ISO 3233	55 ± 2 %
闪点	ISO 3679 方法 1	25 °C
密度	理论值	1.9 kg/l
VOC - 美国 / 香港	US EPA 方法 24 (测试值) (CARB (SCM) 2007, SCAQMD rule 1113, Hong Kong)	418 克/升
VOC- 欧盟	IED (2010/75/EU) (理论值)	415 克/升
VOC- 中国	GB/T 23985-2009 (经测试)	393 克/升

所列数据是基于工厂批量生产的产品, 因颜色不同会有些许变化。

每道涂层的漆膜厚度

典型推荐的规格书范围

干膜厚度	75 - 175 微米
湿膜厚度	135 - 320 微米
理论涂布率	7.3 - 3.1 平方米/升

多道防污漆体系最大总干膜厚度：600微米

表面处理

为了确保下道涂层具有持久的附着力，所有表面必须清洁、干燥且无污染物。

表面处理数据总览

基材	表面处理	
	最小	推荐的
已涂装的表面	<p>新的连接漆或新防污漆： 清除会影响中间漆附着力的各种污物。超过最长覆涂间隔可能需要清理、打磨或涂用其它涂料，依情况而定。</p> <p>有皂化层的老化防污涂料： 高压淡水清洗，喷嘴压力至少为200bar。</p>	<p>新的连接漆或新防污漆： 清除会影响中间漆附着力的各种污物。超过最长覆涂间隔可能需要清理、打磨或涂用其它涂料，依情况而定。</p> <p>有皂化层的老化防污涂料： 在最小喷嘴压力340bar下用清水彻底冲洗清除。</p>

施工

施工方法

该产品可用以下方式施工

- 喷涂： 使用无气喷涂。
- 刷涂： 可使用。 注意要达到特定的干膜厚度。
- 辊涂： 可使用。 注意要达到特定的干膜厚度。

产品混合

单组分

稀释剂/清洗剂

稀释剂： 佐敦7号稀释剂

无气喷涂的指导参数

喷嘴孔径 (inch/1000)： 21-31

喷嘴压力 (最小)： 150 bar / 2100 psi

干燥和固化时间

底材温度	-10 °C	0 °C	10 °C	23 °C	40 °C
表（触）干	8 小时	2 小时	45 分钟	30 分钟	30 分钟
干燥后复涂，最短间隔	27 小时	16 小时	9 小时	7 小时	6 小时
干燥/固化至可浸没	39 小时	24 小时	10 小时	9 小时	8 小时

最大的复涂间隔，请参考此产品的施工指南（AG）。

上表中的干燥/固化到浸没数据是该产品可用于航行所需要的时间。对于耐挡板和类似设备，需要更长的干燥时间。请参阅施工程序获得更多建议。

当施工较高膜厚时，防污漆膜会更长时间发软。为确保船体粗糙度的读数，连续快速施工两度或多度防污漆时，建议最小浸没时间翻倍。

干燥和固化时间的测定是基于温度和相对湿度，相对湿度低于85%，干膜厚度在平均干膜厚度范围内。

表（触）干：用手指轻压而无指印残留或无黏着的状态。

干燥后复涂，最短间隔：可以施工下道涂层的推荐最短时间间隔。

干燥/固化至可浸没：涂料可永久浸没在海水前的最短时间。

推荐的底漆类型

适用的防锈底漆配套。推荐用于后道防污漆的连接漆是：

Safeguard Universal ES

乙烯环氧漆 (0QZ)

或

Safeguard Plus

乙烯环氧漆 (5BP)

典型的包装规格

	体积 (升)	容器大小 (升)
甲基丙烯酸硅烷低阻自光滑防污漆	20	20

以上包装规格均是工厂批量生产的典型参考规格，由于各地法规不同，各地包装规格和容量会有不同。

储存

必须按照国家规定储存。储存环境应干燥、阴凉、通风条件好，远离热源和火源。包装容器必须保持密闭。小心处置。

储存温度不超过35 °C。

23 °C时的保质期

甲基丙烯酸硅烷低阻自光滑防污漆 9 个月

在有些市场，为适应当地法律规定，标识的保质期可以缩短。以上是最短保质期，之后须经检测以确定质量是否合格。

注意事项

本产品仅供专业人员使用。施工人员和工人需要培训、有经验、有能力和设备根据佐敦的技术文件来正确的混合/搅拌和施涂油漆。施工人员和工人在使用本产品时需要使用适当的个人防护设备。本指导基于现有的产品知识提供。任何为适应现场情况所做的更改建议都需先得到负责的佐敦代表批准后方可使用。

健康和安全

请查看容器包装上的安全告示。在通风良好的条件下使用，避免吸入漆雾，避免皮肤接触，如不慎溅到皮肤上应立即用合适的清洁剂、肥皂和水冲洗。如不慎进入眼睛，应用水充分冲洗并立即就医诊治。

色差

当使用时，主要用作底漆或防污漆的产品在批次与批次间可能有轻微的颜色变化。这类产品和环氧产品用作面漆时，在暴露于阳光的气候条件下可能有粉化。

面漆的保光保色性取决于颜色的类型，所在环境如温度、紫外线强度等，施工质量，以及产品类型。联系你当地的佐敦办公室了解进一步信息。

声明

本说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。佐敦的产品被视为半成品，这样产品的使用通常都是在我们控制范围之外。所以佐敦只给予产品本身质量的保证。为适应当地的法规，产品可能会适当调整，我们保留不另外通知而修改说明书的权利。

用户应针对自身的需求及具体应用，咨询佐敦以获得相关产品适用性能的具体指导。

不同语言的版本间如有任何不一致之处，以英语（英国）版为准。