

Jotatemp 1000

Produktbeskrivelse

Dette er en 3-komponent titanium katalyseret uorganisk keramisk polymerbaseret maling. Tilsvarende den generiske type Inert Multi Polymeric Matrix Coating. Maling, som er udviklet til at kunne modstå høje temperaturer, og som også tåler temperaturer helt ned til -196°C og høje vedvarende temperaturer op til 1000°C, når underlaget tillader dette. Kan anvendes i atmosfæriske miljøer som primer eller slutlag. Velegnet til omhyggeligt forberedte underlag af kulstofstål, rustfrit stål og keramiske underlag. Kan påføres varme overflader på op til 250°C.

Produktet består standard tests, som anvendes for kvalificerede malinger, der forebygger korrosion under isolering (CUI). Produktet giver god korrosiv beskyttelse ved omkringliggende temperaturer i konstruktions- og shut-down perioder.

Typisk anvendelse

Protective:

Specialudviklet for at forebygge korrosion under isolering (CUI). Kan anvendes som primer i kombination med Jotatemp 540 Zinc, som giver varmemodstand op til 540°C og blivende korrosiv beskyttelse. I kortere perioder kan et kombineret system som dette tolerere peak temperaturer op til 600°C. Velegnet til isolerede og ikke isolerede overflader.

Godkendelser og certifikater

Testet iht. ISO 12944-6, høj forventet holdbarhed i korrosive miljøer, kategori C5

Kontakt venligst det lokale Jotun kontor for certifikater og godkendelser mht. høje temperaturer og cryogeniske services.

Flere certifikater og godkendelser kan fås ved henvendelse.

Kulører

mørkegrå, aluminiumseffekt (tæt på RAL 9006)

Produktdata

Egenskaber	Test/Standard	Beskrivelse
Tørstofindhold efter volumen	ISO 3233	75 ± 2 %
Glansgrad (GU 60 °)	ISO 2813	mat (0-35)
Flammepunkt	ISO 3679 Method 1	26 °C
Densitet	beregnet	1.8 kg/l
VOC-US/Hong Kong	US EPA method 24 (testet) (CARB(SCM)2007, SCAQMD rule 1113, Hong Kong)	362 g/l
VOC-EU	IED (2010/75/EU) (teoretisk)	329 g/l

De oplyste data er typiske for fabriksproducerede produkter og kan variere afhængig af farve.
De oplyste data gælder for blandet maling.
Beskrivelse af glans: iht. Jotun Performance Coatings' definition.

Filmtykkelse pr. lag

Typisk anbefalet rækkeevne iht. specifikation

Tørfilmstykkelser	100 - 150	µm
Vådfilmstykkelser	130 - 200	µm
Teoretisk rækkeevne	7.5 - 5	m ² /l

I et et-lags-system kan en tørfilmtykkelse op til 200 µm påføres.

Forbehandling

For at sikre varig vedhæftning for det efterfølgende produkt skal alle overflader være rene, tørre og uden enhver forurening.

Samlet tabel over forbehandling

Underlag	Forbehandling	
	Minimum	Anbefalet
Stål	St 2 (ISO 8501-1)	Sa 2½ (ISO 8501-1)
Rustfri stål	Underlaget skal foreberedes mekanisk for at give et ridse-mønster og for at fjerne al polering i overfladen.	Sandblæses for at få en overfladeprofil ved at bruge et ikke-metallisk slibemedie for at få en skarp og lige overfladeprofil.
Keramiske underlag	Overfladen skal være ren og tør	Overfladen skal være ren og tør
Malede overflader	Ren, tør og ikke beskadiget kompatibel coating	Ren, tør og ikke beskadiget kompatibel coating

Påføring

Påføringsmetoder

Produktet kan påføres med

Sprøjte: Anvend airless spray.

Pensel: Anbefales til stripe coating og små områder. Vær omhyggelig med at få den specificerede tørfilmtykkelse.

Blandingsforhold for produktet (volumen)

Jotatemp 1000 Comp A	110 del(e)
Jotatemp 1000 Comp B	1 del(e)
Jotatemp 1000 Comp C	2.5 del(e)

Bland omhyggeligt komp. A med komp. C, inden komp. B tilsættes.

Fortynder/Rensevæske

Fortynder: Jotun Thinner No. 7 / Jotun Thinner No. 10

For at få bedst mulige sprøjteegenskaber skal produktet fortyndes 3-5% ift. volumen inden påføring. Produktet har høj vægtylde, og det er vigtigt, at produktet højst fortyndes max. 7% ift. volumen for at undgå at det løber og sætter sig.

Note: Koreask VOC lovgivning "Korea Clean Air Conservation Act" og dens tilsvarende grænser ift. fortynding er gældende, selv om der skulle stå andet i anbefalet fortyndingsvolumen.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse (inch/1000):	17-23
Dysetryk (minimum):	150 bar/2100 psi

Tørre- og hærdetid

Overfladetemperatur	10°C	15°C	23 °C	40°C
Berøringstør	5.5 h	3 h	2.5 h	1.5 h
Tør til at kunne gå på	24 h	18 h	6 h	3.5 h
Overmalingsinterval, min.	24 h	18 h	6 h	3.5 h
Tør/Udhærdet til brug	4 d	3 d	24 h	18 h

For information om max. interval for overmaling, venligst se Application Guide (AG) for dette produkt.

Tørre- og hærdetider er fastsat ud fra kontrollerede temperaturer og relativ fugtighed under 85% samt ved gennemsnittet af DFT range for produktet.

Overfladetør (berøring): Hvor tørt underlaget skal være for at et let tryk med en finger ikke efterlader et mærke eller en ujævnhed.

Tør til at kunne gå på: Minimumtid inden malingen kan tåle, at man går på den uden permanente mærker, aftryk eller andre fysiske skader.

Tør til overmaling, minimum: Den anbefalede korteste tid inden næste lag kan påføres.

Tør/Udhærdet til brug: Minimumtid inden malingen permanent kan tåle sit miljø/medie.

Induktionstid og Pot life

Malingtemperatur	23 °C	40 °C
Pot life	6 h	4 h

Varmeresistens

Keramiske underlag:
Løbende: 1000 °C

Stål* / Rustfri stål*:
Løbende: 650 °C
Maksimal: 750°C

* Driftstemperaturer over 540°C (1004°F) kræver speciel opmærksomhed mht. underlagets evne til at bevare sin metalliske struktur. Kontakt Teknisk Salgssupport (TSS) for detaljer.

Produkt kompatibilitet

Afhængig af hvad malingsystemet udsættes for, kan diverse primere og slutstrygninger bruges i kombination med dette produkt. Se de viste eksempler nedenfor. Venligst kontakt Jotun for en specifik anbefaling af malingsystem.

Tidligere coat: zinksilikat, inert multipolymerisk matrix, sig selv
Efterfølgende coat: Silikone, sig selv

Emballagestørrelse (typisk)

	Volumen (liter)	Emballagestørrelse (liter)
Jotatemp 1000 Comp A	4.4	5
Jotatemp 1000 Comp B	0.04	0.25
Jotatemp 1000 Comp C	0.1	1

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i emballagestørrelser og volumener forekommer på grund af lokale regler.

Opbevaring

Produktet opbevares i overensstemmelse med nationale krav. Opbevar emballagerne på et tørt, køligt, godt ventileret sted og væk fra antændelseskilder. Emballage skal holdes tæt lukket. Håndter med forsigtighed.

Temperatur ved lagring må ikke overstige 40°C.

Lagerholdbarhed v. 23°C

Jotatemp 1000 Comp A 12 måned(er)

Jotatemp 1000 Comp B	24 måned(er)
Jotatemp 1000 Comp C	12 måned(er)

I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed, herefter skal der foretages inspektion af produktet.

Udvis forsigtighed

Produktet er udelukkende til professionelt brug. Påførere og operatører skal uddannes, være erfarne og have mulighed for og udstyr til at blande/omrøre og påføre malingen rigtigt og iht. Jotuns tekniske dokumentation. Påførere og operatører skal anvende passende, personligt værneudstyr, når dette produkt anvendes. Denne guideline er baseret på nuværende kendskab til produktet. Ethvert forslag, der afviger fra dette for at passe til forholdene på området, skal sendes til den ansvarlige Jotun repræsentant for godkendelse, inden arbejdet påbegyndes.

Helse og sikkerhed

Læg mærke til advarselsnoter, der vises på emballagen. Anvendes under godt ventilerede forhold. Inhalér ikke spraystøv. Undgå hudkontakt. Spild på huden skal straks fjernes med en egnet cleanser, sæbe og vand. Øjne skal skylles godt med vand og der skal søges læge omgående.

Kulørforskel

Produkter, der primært tænkes anvendt som primere eller antifoulings, kan have mindre farveforskelle fra batch til batch. Denne type produkter og epoxybaserede produkter kan ved anvendelse som topstrøg kridte ved eksponering for sollys og vejrlig.

Bevarelse af farve og glans på topstrøg/finish coats kan variere afhængig af farve, eksponering til miljøet som fx temperatur, UV intensitet, påføringskvalitet og generisk malingstype. Kontakt din lokale Jotun konsulent for yderligere information.

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.