## **Boletim Técnico**



# **Jotafloor Rapid Dry**

## Descrição do produto

Esta é uma tinta alquídica monocomponente de cura por oxidação. É fácil de aplicar e cura rápida. Este produto é tingível em uma grande variedade de cores no sistema Multicolor Industry (MCI) da Jotun. Possui boa retenção de cor. Se for necessário resistência anti-derrapante Jotafloor Non Slip pode ser utilizado no sistema. Para ser utilizado como primer e acabamento em ambientes atmosféricos para substratos de concreto devidamente preparados.

#### Uso recomendado

Projeto para uma variedade de pisos com vários níveis de exposição. Desenvolvido para áreas que requerem secagem rápida, facilidade de utilização, revestimento para piso onde uma rápida utilização é esperado. Áreas recomendadas incluindo salas de esposição, pisos interiores, concerto e locais esportivos.

#### **Cores**

selecionada variedade de cores tingidas sobre Multicolor Industry tinting system (MCI)selecionada variedade de cores

## **Dados do produto**

Propriedade	Exame/Padrão	Descrição
Sólidos por volume	ISO 3233	50 ± 2 %
Nível de brilho (GU 60°)	ISO 2813	brilho (70-85)
Ponto de fulgor	ISO 3679 Method 1	25 °C
Densidade	calculado	1.2 kg/l

Region	Regulamentação	Exame Padrão	VOC Valor
US	CARB(SCM)2020 / SCAQMD rule 1113	Calculado	441 g/l
EU	European Paint Directive 2004/42/CE	Calculado	441 g/l
EU IED	Industrial Emission Directive 2010/75/EU	Calculado	441 g/l

Os dados informados são típicos para produdos produzidos em fábrica, sujeitos a leves variações dependendo da cor

Descrição de Brilho: De acordo com a definição de performance de tinta da Jotun.

Data da última 2 Setembro 2024

Página: 1/4

# **Boletim Técnico Jotafloor Rapid Dry**



# Espessura de filme por demão

#### Faixa típica para especificação recomendada

Espessura de filme seco 25 - 50  $\mu m$  Espessura de filme úmido 50 - 100  $\mu m$  Rendimento teórico 20 - 10  $m^2/l$ 

## Preparação de Superfície

## Tabela resumida sobre preparação de superfície

	Preparação de Superfície			
Substrato	Mínimo	Recomendado		
Concreto e Superfícies pintadas	Tinta compatível limpa, seca e intacta conforme SSPC SP13/NACE NO 6 / ASTM D4258 -05 /ACI 503.6R-97/SSPC-TR 5/ICRI TECHNICAL GUIDELINE 03741/NACE02203	Tinta compatível limpa, seca e intacta conforme SSPC SP13/NACE NO 6 / ASTM D4258 -05 /ACI 503.6R-97/SSPC-TR 5/ICRI TECHNICAL GUIDELINE 03741/NACE02203		

# **Aplicação**

## Métodos de aplicação

O produto pode ser aplicado por

Spray: Utilize bomba air less (diluição 5%).

Trincha: Recomendado para recortes (stripe coating) e áreas pequenas.Deve-se tomar cuidado

para atingir a espessura de filme seco especificada.

Rolo: Pode ser utilizado. Deve-se tomar cuidado para atingir a espessura de filme seco

especificada.

Condições durante a aplicação :

A temperatura do substrato deve ser no mínimo 10 °C e pelo menos 3 °C acima do ponto de orvalho, medida nas proximidades do substrato. Boa ventilação geralmente é necessária em áreas confinadas para assegurar a secagem apropriada. A umidade no substrato não deve exceder 4 % (por peso). A tinta não deve ser exposta à óleo, químicos ou estresse mecânico até a cura completa.

# **Boletim Técnico Jotafloor Rapid Dry**



#### Mistura do produto

Monocomponente

## Diluente/Solvente de limpeza

Diluente: Jotun Thinner No. 7

### Guia de dados para bomba air less

Orifício do bico (polegada/1000): 15-19

Pressão do bico (mínimo): 150 bar/2100 psi

## Tempo de secagem e cura

Temperatura do substrato	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Secagem da superfície (ao toque)	60 min	30 min	20 min	15 min
Secagem para pisoteio	4 h	1 h	1 h	1 h
Secagem para repintura, mínimo	3 h	2.5 h	2 h	1 h

Secagem da superfície (ao toque): O estado de secagem quando uma leve pressão com dedo não deixa marca ou revela pegajosidade.

Secagem para pisoteio: Tempo mínimo antes que a tinta possa tolerar o tráfego de pedestres sem marcas permanentes, impressões ou outros danos físicos.

Secagem para repintura, mínimo: O menor tempo recomendado para que a próxima demão possa ser aplicada.

# Embalagem (típica)

	Volume	Tamanho das embalagens			
	(litros)	(litros)			
Jotafloor Rapid Dry	5/20	5 / 20			

O volume informado é para cores produzidas em fábrica. Observe que versões locais em embalagens e volumes de enchimento podem variar de acordo com as regulamentações locais.

## **Armazenamento**

O produto deve ser armazenado de acordo com as regulamentações nacionais. Mantenha os vasilhames em um local seco, sombreado, frio, bem ventilado e longe de fontes de calor e ignição. Os vasilhames devem ser mantidos hermeticamente fechados. Manuseie com cuidado.

### Prazo de validade à 23 °C

Data da última 2 Setembro 2024

Página: 3/4

Este Boletim Técnico substitui outros previamente emitidos.

# **Boletim Técnico Jotafloor Rapid Dry**



Jotafloor Rapid Dry

24 mês(es)

Em alguns mercados a validade comercializada pode ser menor devido a legislação local. O valor acima é o da validade mínima, embora a qualidade da tinta esteja sujeita a nova inspeção.

## Cuidado

Este produto é somente para uso profissional. Os aplicadores e operadores devem ser treinados, experientes e terem a capacidade e equipamento para misturar/agitar e aplicar as tintas corretamente e de acordo com a documentação técnica da Jotun. Aplicadores e operadores devem utilizar equipamento de proteção individual adequado quando utilizarem este produto. Esta orientação é dada baseada em nosso conhecimento atual do produto. Qualquer desvio sugerido para se adequar as condições de campo devem ser encaminhados ao representante da Jotun responsável para aprovação antes do início do trabalho.

# Saúde e Segurança

Favor observar os avisos preventivos mostrados no vasilhame. Use sob condições bem ventiladas. Não inale a pulverização (spray). Evite contato com a pele. Derramamento na pele deve ser removido imediatamente com produto apropriado, sabão e água. Olhos devem ser bem enxaguados com água e receber cuidados médicos imediatamente.

# Variação de cor

Quando aplicável, os produtos destinados a utilização como primers ou anti-incrustantes podem ter leves variações de cor de lote para lote. Esses produtos e produtos de base epóxi, usados como demão de acabamento podem calcinar quando expostos a luz solar e intempéries.

A retenção de cor e brilho nos acabamentos podem variar dependendo do tipo de cor, ambiente de exposição como temperatura, intensidade UV etc., qualidade da aplicação e tipo genérico da tinta. Entre em contato com a Jotun local para mais informações.

## Ressalva

A informação deste Boletim Técnico contém o melhor do nosso conhecimento baseado em testes laboratoriais e experiência prática. Os produtos da Jotun são considerados como produtos semi-acabados e, como tal, os produtos são usados frequentemente em condições fora do controle da Jotun. A Jotun não pode garantir nada além da qualidade do produto por si só. Pequenas variações no produto podem ser implementadas para assegurar o cumprimento da legislação local. A Jotun reserva o direito de modificar as informações acima sem aviso prévio.

Os usuários sempre devem consultar a Jotun para orientações específicas sobre a adequação geral deste produto a suas necessidades e práticas de aplicação específicas.

Se existir alguma inconsistência entre diferentes questões linguísticas deste documento, prevalece a versão em Inglês (UK).

Data da última 2 Setembro 2024

Página: 4/4