

Jotachar JF750 XT

Opis produktu

Jest to dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, o zawartości części stałych 100 % epoksydowa farba pęczniejąca, utwardzana aminą. Specjalnie zaprojektowana jako powłoka przeciwogniowa w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej na konstrukcjach i różnego rodzaju urządzeniach. Nie jest wymagana dodatkowa siatka wzmacniająca. Do stosowania jako warstwa finalna, część pełnego systemu w warunkach atmosferycznych i w zanurzeniu. Do stosowania na zaaprobowane farby podkładowe, stal węglową, stal nierdzewną, aluminium, cynk ogniowo zanurzeniowy. Pod pod warunkiem uzyskania certyfikatu.

Typowe zastosowanie

Zwykle stosowany w przemyśle naftowym, gazownictwie i energetyce. Do stosowania zarówno w środowisku morskim jak i lądowym jako farba ogniochronna dla konstrukcji ze stali węglowej, stali nierdzewnej, żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym. Pod pod warunkiem uzyskania certyfikatu. Zaprojektowany do eksploatacji w szerokim zakresie temperatur otoczenia, aż do -52°C.

Jotachar JF750 XT nadaje się do stosowania na rurociągach procesowych, zbiornikach oraz urządzeniach eksploatowanych w temperaturach do 95°C. W wyższych temperaturach roboczych należy zastosować Jotatherm TB550 jako syntaktyczną izolację termiczną pomiędzy podłożem a Jotachar lub jako izolację termiczną na powierzchni Jotachar ze względu na atmosferyczne promieniowanie ciepła.

Proszę skontaktować się z przedstawicielem regionalnym w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Aprobaty i certyfikaty

Krzywa węglowodorowa do zabezpieczenia przeciwogniowego dla konstrukcji i przekrojów wg BS 476 Part 21
Jet Fire Standard dla konstrukcji i przekrojów wg ISO 22899

Prekwalifikowano zgodnie z NORSOK M-501 w wybranych systemach

Certyfikowany i zaaprobowany przez Lloyds Register of Shipping

Homologacja Typu Det Norske Veritas

ANSI/UL 1709 Wydanie 5: Szybkie testy ogniowe materiałów ochronnych dla stali konstrukcyjnej

UL 2431: Bezpieczeństwo trwałości ognioodpornych powłok i materiałów

Dodatkowe aprobaty i certyfikaty mogą być udostępnione na życzenie.

Kolory

szary

Główne cechy produktu

Właściwość	Test/Standard	Opis	
Zawartość części stałych, % obj.	ISO 3233	100 %	
Temperatura zapłonu	ISO 3679 Method 1	100 °C	
Region	Przepis	Test Standard	VOC Wartość
US	CARB(SCM)2020 / SCAQMD rule 1113	US EPA Method 24	5 g/l

Hong Kong	Air Pollution Control (VOC) Regulation	US EPA Method 24	5 g/l
EU	European Paint Directive 2004/42/CE	Obliczone	1 g/l
EU IED	Industrial Emission Directive 2010/75/EU	Obliczone	1 g/l
Korea	Korea Clean Air Conservation Act	KS M ISO 11890-1	26 g/l
China	Mandatory national standard of China	GB 30981.2-2025	15 g/l

Wyżej podane objętości odnoszą się do kolorów wyprodukowanych w fabryce. Należy wziąć pod uwagę, że lokalne warianty wielkości opakowań i napełnianych objętości mogą się różnić ze względu na lokalne przepisy.

Nałożyć warstwę natryskowo za pomocą pompy dwukomponentowej (ISO 1183:1987 Metoda A): $1.0 \pm 0.1 \text{ g/cm}^3$

Uwaga: Zastosowana wartość gęstości jest typowa i została podana jedynie jako wskazówka. Ostateczna gęstość podczas aplikacji uzależniona jest od ustawień sprzętu i/lub metody aplikacji. Proszę zapoznać się z Przewodnikiem Aplikacji (AG) dla tego produktu.

Grubość jednej powłoki

Typowy zalecany zakres specyfikowania grubości

Grubość powłoki na sucho:

1–27 mm (w zależności od scenariusza pożarowego oraz specyficznych wymagań projektu)

Wydajność teoretyczna:

1 kg farby Jotachar JF750 XT pozwala na pokrycie 1 m^2 powierzchni przy grubości aplikacji 1 mm (w przypadku aplikacji natryskiem wielokomponentowym)

Typowa grubość pierwszej warstwy możliwa do uzyskania wynosi 6 mm.

Można nakładać kolejne warstwy o grubości do 8 mm.

Grubszą warstwę uzyskać można w zależności od konfiguracji konstrukcji stalowej, geometrii, warunków otoczenia, typu pompy, ustawienia jak również zastosowanej powłoki gruntowej.

Maksymalna grubość mokrej powłoki przy której produkt można nałożyć bez zacieków lub farby spływającej w dół na pionowych powierzchniach.

Przygotowanie podłoża

Dodatkowe informacje znaleźć można w podręczniku aplikacji (AG).

Przygotowanie powierzchni - tabela zbiorcza

Podłoże	Przygotowanie podłoża	
	Minimum	Zalecane
Powierzchnie pokryte	Czysta, sucha i nieuszkodzona, kompatybilna powłoka	Czysta, sucha i nieuszkodzona, kompatybilna powłoka

Aplikacja

Metody stosowania

Produkt może być nałożony przy pomocy

Natrysk: Stosować dwukomponentowe urządzenie natryskowe lub modyfikowany natrysk bezpowietrzny (z podgrzewaczem). Dodatkowe informacje znaleźć można w podręczniku aplikacji (AG).

Uwaga: Wszystkie pompy użyte w aplikacji tego produktu muszą mieć certyfikat Jotuna.

Kielnia: Dodatkowe informacje znaleźć można w podręczniku aplikacji (AG).

Stosunek mieszania produktu (wagowo)

Jotachar JF750 XT Comp A 1 część(i)
Jotachar JF750 XT Comp B 1 część(i)

Poszczególne komponenty muszą być przechowywane przez co najmniej 12 godzin w temperaturze od 20 do 25°C (68-77°F). Przed aplikacją dokładnie mieszać/wymieszać mieszadłem mechanicznym.

Rozcieńczalnik/Zmywacz

Rozcieńczalnik: Jotun Thinner No. 7 / Jotun Thinner No. 10 / Jotun Thinner No. 17

Rozcieńczenie max.: 5 %

Rozcieńczanie wynosi zazwyczaj 3% objętościowo w przypadku natrysku hydrodynamicznego (airless) z modyfikacją oraz aplikacji ręcznej.

Do nanoszenia wałkiem użyć Jotun Thinner No. 7, Jotun Thinner No. 10 lub Jotun Thinner No. 17.

Uwaga: Przy doborze ilości rozcieczalnika należy uwzględnić Koreańskie rozporządzenie o ochronie czystego powietrza „Korea Clean Air Conservation Act”, określające limit ilości dodawanego rozcieczalnika.

Rozpuszczalnik czyszczący: Jotun Thinner No. 17

Jeśli rozcieńczalniki są zastosowane jako rozpuszczalniki do czyszczenia (zmywacze), należy je używać zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.

Wytyczne dane dla natrysku bezpowietrznego

Dysza (inch/1000): 31-41

Ciśnienie w dyszy (minimum): 200 bar/2900 psi

Czas schnięcia i utwardzania

Temperatura podłoża	5 °C	15 °C	23 °C	40 °C
Powierzchnia sucha (na dotyk)	8 h	6 h	4 h	3 h
Chodzenie po wyschniętym	48 h	17 h	12 h	5 h
Powierzchnia sucha do przemaalowania, minimum	8 h	5 h	3 h	2 h
Wyschnięcie/utwardzenie do eksploatacji	48 h	24 h	16 h	12 h

Informacja o maksymalnych czasach przemalowania zawarta jest w Przewodniku Aplikacji (AG) produktu.

Powierzchnia sucha do przemalowania, minimum, dotyczy przemalowania tą sam farbą. Zobacz dodatkowe zalecenia, dotyczące powłoki nawierzchniowej.

Informacja o maksymalnych czasach przemalowania zawarta jest w Przewodniku Aplikacji (AG) produktu.

Czasy schnięcia i utwardzania określa się w kontrolowanych temperaturach i wilgotności względnej poniżej 85 % oraz przy średnim zakresie grubości suchej powłoki (DFT) dla produktu.

Powłoka nawierzchniowa:

System powinien być suchy w dotyku, a miernik grubości powłoki nie powinien pozostawiać wgłębień na powłoce. Przed nałożeniem warstwy nawierzchniowej wykonawca musi upewnić się, że została osiągnięta specyfikowana grubość suchej powłoki.

Powierzchnia sucha (na dotyk): Stan schnięcia, gdy niewielki nacisk palcem nie pozostawia odcisku lub nie ujawnia kleistości.

Chodzenie po wyschniętym: Minimalny czas, po którym powłoka może tolerować normalny ruch pieszy bez trwałych śladów, odcisków i innych uszkodzeń fizycznych.

Powierzchnia sucha do przemalowania, minimum: Najkrótszy możliwy czas, zalecany przed nałożeniem kolejnej warstwy.

Wyschnięcie/utwardzenie do eksploatacji: Minimalny czas przed stałą ekspozycją powłoki w przeznaczonym środowisku/medium.

Czas indukcji i okres przydatności do stosowania

Temperatura farby	15 °C	23 °C
Czas przydatności do stosowania	70 min	60 min

Podane dane dotyczą aplikacji przy użyciu kielni i wałka.

Przydatność do stosowania nie ma zastosowania do wielokrotnego natrysku bezpowietrznego, ponieważ produkt jest mieszany w pistolecie podczas aplikacji. W przypadku pomp jednoskładnikowych do natrysku bezpowietrznego i ręcznego nakładania należy nakładać zmieszany produkt możliwie jak najszybciej. Ze względu na reakcję egzotermiczną im większa jest objętość mieszanego produktu, tym krótszy okres żywotności.

Odporność na wysoką temperaturę

Suchy, atmosferyczny
Ciągła: 95 °C

Można specyfikować od 95 °C do 150 °C z Jotatherm TB550 jako warstwę redukującą wpływ ciepła. W sprawie przeglądu technicznego prosimy o kontakt z firmą Jotun.

Jotatherm TB550 może być stosowany jako izolacja termiczna na warstwie Jotachar w celu ograniczenia oddziaływania promieniowania cieplnego w warunkach atmosferycznych. W podwyższonych temperaturach mogą pogorszyć się właściwości estetyczne powłoki.

Powyżej 150 °C wymagane będą alternatywne rozwiązania izolacji.

Aparaty, przedmuchiwanie parą: do 180 °C przez okres nieprzekraczający 24 godziny.

Wrażenia estetyczne mogą ulec pogorszeniu w takich podwyższonych temperaturach, efekt ten można złagodzić, dobierając odpowiednią warstwę nawierzchniową.

Proszę skontaktować się z przedstawicielem regionalnym w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Kompatybilność produktów

W zależności od konkretnego przeznaczenia systemu powłok, produkt może być stosowany w kombinacji z różnymi farbami podkładowymi i nawierzchniowymi. Poniżej przedstawiono kilka przykładów. W celu uzyskania szczegółowych zaleceń, należy skontaktować się z firmą Jotun.

Poprzednia powłoka: epoksyd, epoksyd z zawartością cynku, epoksyd z fosforanem cynku, mastyka epoksydowa

Kolejna powłoka: usieciowany akryl, poliuretan, polisiloksan, epoksyd

Grunty stosowane pod ten produkt muszą być zatwierdzone przez Jotuna. Wykaz zatwierdzonych gruntów dostępny po konsultacji z firmą Jotun.

Zobacz Podręcznik Aplikacji.

Opakowanie (typowe)

	Ciężar	Wielkość opakowań (litry)
Jotachar JF750 XT Comp A	20 kg / 10 kg	20 / 10
Jotachar JF750 XT Comp B	20 kg / 10 kg	20 / 10

Wyżej podane objętości odnoszą się do kolorów wyprodukowanych w fabryce. Należy wziąć pod uwagę, że lokalne warianty wielkości opakowań i napełnianych objętości mogą się różnić ze względu na lokalne przepisy.

Magazynowanie

Produkt musi być przechowywany zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi. Pojemniki powinny być przechowywane w suchym, zacienionym, chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła i ognia. Pojemniki powinny być szczelnie zamknięte. Ostrożnie obchodzić się z produktem.

Temperatura magazynowania nie może przekroczyć 35 °C. Przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Chronić przed mrozem.

Czas przechowywania w 23 °C

Jotachar JF750 XT Comp A	18 miesiąc(e)
Jotachar JF750 XT Comp B	18 miesiąc(e)

W niektórych krajach czas przydatności wyrobu do stosowania może być krótszy, co podyktowane jest przez lokalne przepisy. Powyżej podany jest minimalny czas przydatności wyrobu do stosowania, po przekroczeniu którego jakość farby będzie przedmiotem ponownej kontoli.

Ostrożność

Produkt ten jest przeznaczony jedynie do użytku profesjonalnego. Aplikatorzy i operatorzy powinni być przeszkoleni, doświadczeni oraz mieć możliwości i urządzenia do miksowania/mieszania i prawidłowego nakładania powłok zgodnie z techniczną dokumentacją firmy Jotun. W czasie pracy, aplikatorzy i operatorzy powinni używać odpowiednich środków ochrony osobistej. Niniejsze wytyczne podano w oparciu o obecny stan wiedzy o produkcie. Wszystkie sugerowane odstępstwa stosownie do warunków w miejscu pracy powinny być przekazywane odpowiedzialnemu przedstawicielowi firmy Jotun do zatwierdzenia przed rozpoczęciem pracy.

BHP

Proszę zwracać uwagę na ostrzeżenia umieszczone na pojemniku. Stosować w warunkach dobrej wentylacji. Nie wdychać par i mgły produktu. Unikać kontaktu za skórą. Zanieczyszczenia skóry należy natychmiast sunąć odpowiednim środkiem zmywającym, mydłem i wodą. Oczy spłukać dużą ilością wody i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

Różnice w kolorystyce

Gdy ma to zastosowanie, produkty przeznaczone głównie do stosowania jako farby podkładowe lub farby przeciwpiorostowe mogą wykazywać niewielkie różnice w kolorze w poszczególnych partiach. Tego typu produkty i produkty na bazie epoksydów, stosowane jako warstwa nawierzchniowa, mogą kredować pod wpływem światła słonecznego i warunków atmosferycznych.

Zachowanie koloru i połysku na powłokach nawierzchniowych/wykończeniowych może się różnić w zależności od koloru, środowiska ekspozycji, takiego jak temperatura, intensywność promieniowania UV itp., jakości aplikacji i typu farby. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym biurem firmy Jotun.

Uwaga

Informacje podane w tym dokumencie zgodne są z najlepszą wiedzą firmy Jotun, w oparciu o badania laboratoryjne i doświadczenia praktyczne. Produkty Jotuna uważane są za półprodukty i jako takie często stosowane są poza kontrolą Jotuna. Jotun gwarantować może jedynie jakość wyrobu. Niewielkie zmiany w produkcie mogą być wprowadzane w celu zapewnienia zgodności z lokalnymi wymaganiami. Jotun zastrzega sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia.

Użytkownicy powinni zawsze konsultować się z firmą Jotun odnośnie szczegółowych wskazówek, dotyczących ogólnej przydatności produktu do swoich potrzeb i specyficznych metod aplikacji.

Jeżeli istnieje jakakolwiek sprzeczność między różnymi wersjami językowymi, wersja angielska (UK) jest decydująca.