

Majestic Pure Color

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

ชนิด

มาเจสติก เพียว คัลเลอร์ ออกแบบเนื้อฟิล์มสีคุณภาพพิเศษระดับพรีเมียม ที่ให้ความสวยและทนทาน พร้อมกับการเคลือบฟิล์มแบบ Super Matt ที่ป้องกันแสงสะท้อนได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมทันสมัย เนื้อฟิล์มสีมีความทนทานเป็นเลิศสามารถขัดล้างทำความสะอาดได้ดีเยี่ยม มอบการตกแต่งผนังแบบใหม่ที่ดูหรูหราและให้สัมผัสที่นุ่มนวลอันยาวนาน

คุณสมบัติ

สีสวยเป็นเอกลักษณ์ เพราะเป็นสีที่ไม่สะท้อนแสง ปราศจากความมันวาว มาเจสติก เพียว คัลเลอร์ ทำให้โทนสีดูโดดเด่นเพราะเป็นฟิล์มแบบ Super Matt จึงทำให้สีดูเข้มหรูหราและสบายตา โทนสีกลางดูพาสเทลนุ่มนวลสร้างบรรยากาศที่เงียบสงบให้กับห้องของคุณ

ทนทานต่อรอยขีดข่วน ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง มาเจสติก เพียว คัลเลอร์ มอบความทนทานให้กับพื้นผิวอย่างเหนือชั้นต่อการสึกหรอและรอยขีดข่วน แม้ในอาคารที่มีการสัญจรหนาแน่นก็ยังทำให้ผนังยังคงสภาพสวยเหมือนเดิมนานนับปี

ฟิล์มสีด้านไม่สะท้อนแสง ด้วยพื้นผิว Super Matt ที่ไม่สะท้อนแสง สร้างบรรยากาศที่สงบเรียบง่าย สามารถปกปิดจุดบกพร่องของพื้นผิว ช่วยให้ผนังห้องดูเรียบเนียนแม้ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตาม

ขัดล้างได้ง่ายกว่า มาเจสติก เพียว คัลเลอร์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันคราบและสิ่งสกปรก สามารถทำความสะอาดง่ายโดยทั้งรอยรอย คงความสดใสของผนังให้ยาวนานและสวยไร้ที่ติอยู่เสมอ

Ultra Low VOC มีสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ต่ำ ผ่านการทดสอบมาตรฐานการเคลือบ Green coating ระดับในประเทศและสากล

ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียและการเจริญเติบโตของเชื้อราภายในบ้าน

ไร้กลิ่นฉุน ไม่มีการปล่อยก๊าซและสารเคมีที่เป็นอันตราย มาเจสติก เพียว คัลเลอร์ มี VOC ต่ำเป็นพิเศษและมีกลิ่นน้อยที่สุด

สีสวยสมบูรณ์แบบเพียงทาแค่ 2 เทียว - ให้สีที่สมบูรณ์แบบด้วยการทาเพียง 2 เทียว*

* ค่าเดือน: สีที่สมบูรณ์แบบและการปกปิดที่ดีอาจได้รับอิทธิพลจากความแตกต่างระหว่างพื้นผิวและสีทา รวมถึงเฉดสีที่เลือก อาจต้องทาสีทับเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิว

ข้อแนะนำในการใช้งาน

สำหรับการใช้งานภายใน เหมาะสำหรับทั้งตึกใหม่และตึกเก่า

พื้นผิว

สำหรับการใช้งานภายใน ทั้งอาคารสร้างใหม่ และงานบูรณะเก่า

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ขนาดบรรจุ	ขนาดบรรจุอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดในแต่ละประเทศ
เฉดสี	เฉดสีตามที่ระบุในแคตตาล็อก และศูนย์สีใจต้นมัลติคัลเลอร์ (กลุ่มเฉดสีภายใน)
ปริมาณเนื้อสีโดยปริมาตร	42 ± 2 โดยปริมาตร%

ข้อมูลการใช้งาน

หมายเหตุ

ใช้งานด้วยความระมัดระวัง และควนให้เข้ากันก่อนใช้งาน

อุปกรณ์ / วิธีการปฏิบัติงาน

แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่นแบบธรรมดา หรือเครื่องพ่นแบบสูญญากาศ

ข้อมูลสำหรับใช้เครื่องพ่นไฮดรอลิค (Airless Spray)

ขนาดหัวพ่น	0.021-0.027"
มุมที่ใช้ในการพ่น	65-80°
แรงดันที่หัวพ่น	140 - 190 kg/cm ² (2100 psi)

อัตราการปกคลุมพื้นที่ต่อเที่ยว

ทางทฤษฎี 14 ตรม./ลิตร - 10.5 ตรม./ลิตร

อัตราการแพร่กระจายขึ้นอยู่กับปริมาณการคำนวณทางทฤษฎีและเป็นไปตามข้อกำหนด SS500:2015

ติดต่อโจตันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อัตราการปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับความหนาของฟิล์มสี ลักษณะ และความพรุนของพื้นผิว ความบกพร่องของพื้นผิว รวมถึงอุณหภูมิ และการสูญเสียระหว่างการใช้งาน

ความหนาที่แนะนำต่อการทา 1 เที่ยว

เปียก	71.4 µm - 95.2 µm
แห้ง	30 µm - 40 µm

ความหนาฟิล์มที่ระบุเป็นค่าเฉลี่ยที่ได้จากการคำนวณ

ตัวทำละลาย

น้ำสะอาด

การเจือจาง

สามารถใช้งานได้ทันทีหลังการกวนให้เข้ากัน หากจำเป็นต้องผสมน้ำให้เต็มได้ไม่เกิน 5%

เงื่อนไขระหว่างการทาสี

อุณหภูมิของพื้นผิวไม่ควรต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส และต้องสูงกว่าจุดน้ำค้างของอากาศอย่างน้อย 3 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด ต้องแน่ใจว่ามีการระบายอากาศดีพอสำหรับการแห้งตัวของฟิล์มสี

ระยะเวลาในการแห้งตัว

ระยะเวลาในการแห้งตัวโดยทั่วไปสัมพันธ์กับการหมุนเวียนอากาศ อุณหภูมิ ความหนาของฟิล์ม และจำนวนชั้นของสีเคลือบโดยตรง ตัวเลขภายในตารางหมายถึง

การระบายอากาศที่ดี (ในพื้นที่เปิดโล่ง หรือมีระบบระบายอากาศที่ดี)

ความหนาของฟิล์มสีตามที่แนะนำ

เป็นการแห้งตัวที่การทาชั้นเดียวบนพื้นผิวที่ไม่มีปฏิกิริยา

ข้อมูลนี้ใช้เป็นแนวทางในการทำงานเท่านั้น ระยะเวลาในการแห้งตัว และระยะเวลาก่อนการทาทับชั้นถัดไปอาจน้อยกว่า หรือมากกว่าที่ระบุ ขึ้นอยู่กับปัจจัย และสิ่งแวดล้อมต่างๆ หลายประการ เช่น ความหนาของฟิล์มสี การถ่ายเทอากาศ ความชื้น ระบบสีที่ใช้ เป็นต้น

- ข้อมูลนี้สำหรับการทาทับด้วยสีระบบเดียวกันเท่านั้น
- ในกรณีที่ต่อทาสีหลายเที่ยว ระยะเวลาในการแห้งตัวขึ้นอยู่กับจำนวนชั้น ลำดับ และความหนาฟิล์มสีของการทำงานในชั้นที่แล้ว
- พื้นผิวต้องแห้ง สะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ก่อนการทำงานสีในชั้นถัดไป

ความชื้นสัมพัทธ์ 50%

อุณหภูมิของพื้นผิว

10 °C

23 °C

40 °C

ระยะเวลาในการแห้งตัวที่ผิวหน้า (แห้งสัมผัส)	3 h	2 h	1 h
ระยะเวลาในการแห้งแข็ง	12 h	8 h	6 h
ระยะเวลาแห้งทาทับได้, น้อยที่สุด	6 h	4 h	2 h

วิธีการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน ไขมัน ฝุ่น และร่องรอยต่างๆ ต้องถูกกำจัดออก หากพื้นผิวเกิดฝุ่นขอลด์ สกปรก หรือมีฟิล์มสีเดิมที่หลุดล่อน ควรกำจัดออกด้วยแปรงพลาสติก หรือแปรงขนแข็ง

ระบบสีที่แนะนำ

รองพื้น

Majestic Primer : 1 เที่ยว

สีทับหน้า

Majestic Pure Color : 2 เที่ยว

การจัดเก็บ

ผลิตภัณฑ์จะต้องจัดเก็บตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง เย็น และมีการถ่ายเทอากาศที่ดี ไม่ควรเก็บในที่ร้อน และไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินไปโดยตรง ควรปิดฝาให้แน่นตลอดเวลา

การรับรอง

ผ่านการทดสอบรับรองมาตรฐานสีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จลากเคียวสิงคโปร์ SIRIM มาเลเซีย

ผลการทดสอบ

Wet Scrub Resistance Test measured according to SS5:Part F5 2003 (2013)

Anti-Bacteria Test measured according to ISO 22196:2011

Fungus Resistance Test measured according to SS 150 : 2021 (Annex A: Fungal Resistance)

Volatile Organic Compound Content Test measured according to GLS032 as per BS EN ISO 11890-2:2013

Opacity Test measured according to SS 150: 1998 in reference to SS 5 Part E2: 2013 (2018)

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

กรุณาศึกษาข้อควรระวังที่ติดไว้บนบรรจุภัณฑ์ก่อนการใช้งาน

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการเผยแพร่แล้ว
รายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพ และความเสี่ยงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ดังนี้
การปฐมพยาบาล ตามข้อ 4
การใช้งาน และการจัดเก็บ ตามข้อ 7
การขนส่ง ตามข้อ 14
กฎหมาย และข้อบังคับ ตามข้อ 15

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดในเอกสารข้อมูลทางเทคนิคนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาบนพื้นฐานความรู้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ได้ถูกนำไปใช้ในภาวะต่างกัน บริษัทฯ จึงสามารถรับประกันเฉพาะคุณภาพของสินค้าเท่านั้น ผลิตภัณฑ์อาจมีความแตกต่างกันทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละประเทศ โจดันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีตัวอย่างให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ใช้ควรปรึกษาโจดันสำหรับเกี่ยวกับคำแนะนำในการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ

หากมีข้อความที่ไม่สอดคล้องกันเนื่องจากความแตกต่างของภาษาในเอกสารนี้ ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษ (United Kingdom) เป็นสำคัญ