

Barrier 80 XT

Produktbeskrivelse

Barrier 80 XT er en zinkrig primer med et højt tørstofindhold og er udviklet til beskyttelse i atmosfæriske miljøer, som er udsat for kraftig korrosion. To-komponent, polyaminhærdet, zinkrig epoxyprimer baseret på Vitrubond™-teknologi Barrier 80 XT er i overensstemmelse med ASTM D520 Type II-specifikationen for zinkstøv.

Typisk anvendelse

Velegnet til konstruktionsstål, der er udsat for korrosive miljøer under atmosfæriske forhold. Anbefales til de fleste områder inden for Protective nybyggeri, storskala renoveringsprojekter og marine nybygninger på et korrekt forberedt underlag. Sandblæsning anbefales for at opnå maksimal vedhæftning og holdbarhed af underlaget.

Godkendelser og certifikater

Prækvalificeret til udvalgte systemer iht. NORSOK M-501.
Testet iht. til ISO 12944, op til CX, som primer i udvalgt system.
Opfylder kravene til RCSC Class B, Appendix A for friktionskoefficient (slip coefficient) og modstand mod krybning under trækspænding (tension creep).
Opfylder kravene i SSPC Paint 20, Level 2, Type II.
Flere certifikater og godkendelser kan fås ved henvendelse.

Kulører

grå

Produktdata

Egenskaber	Test/Standard	Beskrivelse	
Tørstofindhold efter volumen	ISO 3233	70 ± 2 %	
Glansgrad (GU 60 °)	ISO 2813	mat (0-35)	
Flammepunkt	ISO 3679 Method 1	27 °C	
Densitet	beregnet	2.59 kg/l	
Region	Lovgivning	Test Standard	VOC Værdi
US	CARB(SCM)2020 / SCAQMD rule 1113	Beregnet	282 g/l
Hong Kong	Air Pollution Control (VOC) Regulation	Beregnet	282 g/l
EU	European Paint Directive 2004/42/CE	Beregnet	282 g/l
EU IED	Industrial Emission Directive 2010/75/EU	Beregnet	282 g/l
Korea	Korea Clean Air Conservation Act	Beregnet	282 g/l

De oplyste data er typiske for fabriksproducerede produkter og kan variere afhængig af farve.
Beskrivelse af glans: Iht. Jotun Performance Coatings' definition.

Filmtykkelse pr. lag

Typisk anbefalet rækkeevne iht. specifikation

Tørfilmstykkelse	60 - 125	µm
Vådfilmstykkelse	88 - 179	µm
Teoretisk rækkeevne	11.7 - 5.6	m ² /l

Produktet kan påføres med op til 50% højere tørfilmtykkelse end den maksimalt specificerede værdi i lokale områder uden forringelse af de tekniske egenskaber.

Forbehandling

Samlet tabel over forbehandling

Underlag	Forbehandling	
	Minimum	Anbefalet
Stål	St 3 (ISO 8501-1)	Sa 2½ (ISO 8501-1)
Shopprimet stål	Ren, tør og ikke beskadiget godkendt shopprimer (ISO 12944-4 5.4)	Sweep blasted, alternativt blasted til Sa 2 (ISO 8501-1) af mindst 70% af overfladen.

Påføring

Påføringsmetoder

Produktet kan påføres med

Sprøjte:	Anvend airless spray.
Pensel:	Anbefales til stripe coating og små områder, vær omhyggelig med at opnå den specificerede filmtykkelse.
Rulle:	Kan anvendes. Vær omhyggelig med at få den specificerede tørfilmtykkelse.

Henvis til påføringsguiden (AG) for yderligere information.

Blandingsforhold for produktet (volumen)

Barrier 80 XT Comp A	5 del(e)
Barrier 80 XT Comp B	1 del(e)

Fortynder/Rensevæske

Fortynder: Jotun Thinner No. 17

Ved lufttemperaturer under 10°C anbefales det at fortynde produktet med op til 5%.

Tørre- og hærdetid

Overfladetemperatur	5°C	10°C	23 °C	40°C
Berøringstør	1 h	30 min	20 min	15 min
Tør til at kunne gå på	6 h	5 h	2 h	1 h
Overmalingsinterval, min.	6 h	5 h	2 h	1 h
Tør/Udhærdet til brug	10 d	7 d	5 d	2 d

For information om max. interval for overmaling, venligst se Application Guide (AG) for dette produkt.

Tørre- og hærdetider er fastsat ud fra kontrollerede temperaturer og relativ fugtighed under 85% samt ved gennemsnittet af DFT range for produktet.

Overfladetør (berøring): Hvor tørt underlaget skal være for at et let tryk med en finger ikke efterlader et mærke eller en ujævnhed.

Tør til at kunne gå på: Minimumtid inden malingen kan tåle, at man går på den uden permanente mærker, aftryk eller andre fysiske skader.

Tør til overmaling, minimum: Den anbefalede korteste tid inden næste lag kan påføres.

Tør/Udhærdet til brug: Minimumtid inden malingen permanent kan tåle sit miljø/medie.

Induktionstid og Pot life

Malingtemperatur	23 °C
Induktionstid	10 min
Pot life	6 h

Varmeresistens

	Temperatur	
	Løbende	Maksimal
Tør, atmosfærisk	120 °C	140 °C

Maks. temperatur - påvirkning 1 time maksimalt.

De oplyste temperaturer er gældende, hvor malingens beskyttende egenskaber bibeholdes. Malingens æstetiske egenskaber kan påvirkes ved disse temperaturer.

Produkt kompatibilitet

Tidligere coat: uorganisk zink shopprimer
Efterfølgende coat: epoxy, epoxy mastic, epoxy Passive Fire Protection

Emballagestørrelse (typisk)

	Volumen (liter)	Emballagestørrelse (liter)
Barrier 80 XT Comp A	3.75 / 7.5	5 / 10
Barrier 80 XT Comp B	0.75 / 1.5	1 / 3

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i emballagestørrelse og volumen forekommer på grund af lokale regler.

Opbevaring

Produktet skal lagres iht. nationale regler. Opbevar emballagen på et tørt, skyggefuldt, køligt og velventileret område og væk fra varme- og antændelseskilder. Emballagen skal holdes tæt lukket. Håndter med omhu.

Lagerholdbarhed v. 23°C

Barrier 80 XT Comp A 24 måned(er)
Barrier 80 XT Comp B 24 måned(er)
I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed, herefter skal der foretages inspektion af produktet.

Udvis forsigtighed

Produktet er udelukkende til professionelt brug. Påførere og operatører skal uddannes, være erfarne og have mulighed for og udstyr til at blande/omrøre og påføre malingen rigtigt og iht. Jotuns tekniske dokumentation. Påførere og operatører skal anvende passende, personligt værneudstyr, når dette produkt anvendes. Denne guideline er baseret på nuværende kendskab til produktet. Ethvert forslag, der afviger fra dette for at passe til forholdene på området, skal sendes til den ansvarlige Jotun repræsentant for godkendelse, inden arbejdet påbegyndes.

Helse og sikkerhed

Læg mærke til advarselsnoter, der vises på emballagen. Anvendes under godt ventilerede forhold. Inhalér ikke spraystøv. Undgå hudkontakt. Spild på huden skal straks fjernes med en egnet cleanser, sæbe og vand. Øjne skal skylles godt med vand og der skal søges læge omgående.

Kulørforskel

Produkter, der primært tænkes anvendt som primere eller antifoulings, kan have mindre farveforskelle fra batch til batch. Denne type produkter og epoxybaserede produkter kan ved anvendelse som topstrøg kridte ved eksponering for sollys og vejrlig.

Bevarelse af farve og glans på topstrøg/finish coats kan variere afhængig af farve, eksponering til miljøet som fx temperatur, UV intensitet, påføringskvalitet og generisk malingstype. Kontakt din lokale Jotun konsulent for yderligere information.

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.