

Barrier 80 XT

제품 특성

Barrier 80 XT는 고고형분의 높은 아연말을 함유한 프라이머로, 가혹한 부식 환경에 노출되는 대기 환경에 대해 설계되었습니다. 본 제품은 Vitrumbond™ 기술이 적용된 2액형 폴리아민 경화형 징크리치 에폭시 도료입니다. Barrier 80 XT는 ASTM D520 Type II 아연말 규정에 부합합니다.

용도

대기 조건에서 부식 환경에 노출되는 구조용 강철에 적합합니다. -적절하게 처리된 소지면에 대한 중방식 신축 공사, 대규모 유지 보수 프로젝트와 마린 신조 내 대부분의 구역에 권장됩니다. 도료의 최대 접착성과 내구성을 위해서는 연마제 블라스팅이 추천됩니다.

승인 및 인증

선택된 도장 사양에서 NORSOK M-501에 따라 사전 인증됨.
ISO 12944에 따라 최대 CX까지 선택된 사양의 하도로 테스트되었음.
RCSC (Class B) 부록 A의 (마찰 계수 및 인장 크리프 저항성) 요건을 충족합니다.
SSPC Paint 20, Level 2, Type II에 부합합니다.

추가 인증서 및 승인을 요청하실 수 있습니다.

색상

회색

제품 정보

물성	시험/표준	서술	
부피 고형분	ISO 3233	70 ± 2 %	
광택 수준 (GU 60 °)	ISO 2813	무광 (0-35)	
인화점	ISO 3679 Method 1	27 °C	
비중	계산값	2.59 kg/l	
지역	규정	시험 표준	VOC 값
US	CARB(SCM)2020 / SCAQMD rule 1113	계산	282 g/l
Hong Kong	Air Pollution Control (VOC) Regulation	계산	282 g/l
EU	European Paint Directive 2004/42/CE	계산	282 g/l
EU IED	Industrial Emission Directive 2010/75/EU	계산	282 g/l
Korea	Korea Clean Air Conservation Act	계산	282 g/l

제공되는 데이터는 일반적으로 공장에서 생산되는 제품이고, 색상에 따라 약간의 차이가 있습니다.
광택 설명: 요턴 퍼포먼스 코팅 정의에 따르면

1회도장 도막두께

일반적인 권장 사양 범위

건조 도막 두께	60	-	125	미크론
습도막 두께	88	-	179	미크론
이론 도포율	11.7	-	5.6	m ² /l

이 제품은 국부적인 부위에서 기술적 특성의 손실없이 명시된 최대 도막 두께보다 50% 더 높은 두께로 적용할 수 있습니다.

표면 처리

표면 처리 요약 테이블

소지	표면 처리	
	최소	추천
탄소강	St 3 (ISO 8501-1)	Sa 2½ (ISO 8501-1)
습프라이머된 강재	깨끗하고 건조하며, 손상없는 승인된 습프라 이머 (ISO 12944-4 5.4)	스웍 블라스트 또는 선택적으로 표면의 70% 이상의 블라스트 Sa 2 (ISO 8501-1).

도장

도장 방법

제품으로 적용할 수 있습니다.

- 스프레이: 에어리스 스프레이 사용.
- 붓: 스트라이프 도장과 작은 구역에 추천되고, 규정된 건조도막두께를 도장하기 위해서 유의해야 합니다.
- 롤러: 사용할 수 있습니다.
규정된 건조도막두께를 도장하기 위해서는 유의해야 합니다.

자세한 내용은 도장 설명서 (AG)를 참조하십시오.

제품 혼합 비율 (부피비)

Barrier 80 XT Comp A	5 파트
Barrier 80 XT Comp B	1 파트

신나/세척 용제

신나: Jotun Thinner No. 17
기온이 10°C 미만인 경우, 최대 5%까지 희석하는 것을 권장합니다.

건조와 경화 시간

소지 온도	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
표면 (지촉) 건조	1 h	30 min	20 min	15 min
보행 건조	6 h	5 h	2 h	1 h
재도장시간, 최소	6 h	5 h	2 h	1 h
서비스 건조/경화	10 d	7 d	5 d	2 d

최대 재도장간격은 이 제품의 적용 가이드 (AG)를 참조하십시오.

건조와 경화시간은 제어된 온도와 상대습도 85% 이하 및 제품의 평균 DFT에서 결정됩니다.

표면(터치)건조 : 약간의 손가락 압력으로 지문이나 끈적임을 남기지 않는 정도의 건조상태.

보행 건조: 영구적인 흔적, 자국 또는 다른 물리적 손상을 제외한 일반적인 보행을 견딜 수 있는 도장의 최소 건조시간.

최소 재도장시간: 후속도장이 적용되기 전에 권장되는 가장 짧은 시간.

서비스 건조/경화: 도장이 중간 환경에 영구적으로 노출되기 전의 최소 시간.

유도 시간 및 가사 시간

도료 온도	23 °C
유도 시간	10 min
가사 시간	6 h

내열성

	온도	
	연속	정점
건조 대기	120 °C	140 °C

정점 온도 지속 최대 1시간.

열거된 온도는 보호물성 유지와 관련이 있습니다. 이 온도에서 미적 물성은 다소 저하될 수 있습니다.

제품 호환성

이전 도장: 무기질 징크 스프라이어
후속 도장: 에폭시, 에폭시 마스틱, 에폭시 수동 화재 방지

포장 (대표적)

	부피 (리터)	용기 크기 (리터)
Barrier 80 XT Comp A	3.75 / 7.5	5 / 10
Barrier 80 XT Comp B	0.75 / 1.5	1 / 3

비고, 각 지역의 현지규정에 따라 포장용량은 다를 수 있습니다.

보관

제품은 반드시 국가별 규정에 따라 보관되어야 합니다. 보관 용기는 건조하고 그늘지며, 시원하고, 통풍이 잘되는 장소 그리고 열이나 발화원으로부터 떨어진 곳에 보관하십시오. 보관 용기는 반드시 밀봉되어야 합니다. 취급에 주의하십시오.

저장기간 23 °C

Barrier 80 XT Comp A 24 개월
Barrier 80 XT Comp B 24 개월

일부 시장에서 현지규정에 따라 상업적으로 저장기간이 짧을 수 있습니다. 상기는 최소 저장기간이며, 그 후에는 도료 품질을 재 검사해야 합니다.

주의사항

이 제품은 전문가만 사용할 수 있습니다. 작업자와 조작자는 훈련 및 경험이 있어야 하며, 요턴의 기술자료에 따라 올바르게 혼합/교반하여 도장할 수 있는 능력과 장비를 가지고 있어야 합니다. 이 제품을 사용할 경우 도장작업자는 적절한 개인 보호 장비를 착용해야 합니다. 이 지침서는 제품의 현재 지식을 바탕으로 제공한 것입니다. 현장 조건에 맞게 제안된 편차는 작업을 시작하기 전에 승인을 위해 요턴 담당자에게 전달해야 합니다.

건강과 안전

용기에 표기된 주의 사항을 준수하십시오. 통풍이 잘되는 곳에서 사용하십시오. 스프레이 미스트를 마시지 마십시오. 피부 접촉을 피하십시오. 피부에 접촉시 적절한 세척제, 비누, 물 등으로 제거하십시오. 눈은 물로 잘 씻어내야 하며 즉시 치료해야 합니다.

색상 변화

프라이머 또는 방오도료를 주로 사용하는 경우 각 제품마다 약간의 색상 차이가 있을 수 있습니다. 마감 코팅으로 사용되는 이러한 제품 및 에폭시 기반 제품은 햇빛과 풍화에 노출될 때 초킹될 수 있습니다.

탑코트/마감 코팅의 색상 및 광택 유지는 색상의 유형, 온도, 자외선 강도 등과 같은 노출 환경, 도포 품질 및 일반적인 페인트 유형에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 지역 Jotun 사무소에 문의하십시오.

추가사항

본 문서에 기재된 정보는 실험과 요턴의 실질 경험을 통해 검증된 최상의 정보를 제공한 것입니다. 요턴의 제품은 반제품으로 고려되고, 요턴 통제밖의 추천용도 이외에 다른 목적으로 사용될 경우도 있기 때문에 당사는 어떠한 보증도 하지 않으며, 제품 그 자체의 품질에 대해서만 보증합니다. 지역 요구사항을 준수하기 위해 약간의 제품변형은 구현될 수 있습니다. 본 문서는 사전 예고없이 새로운 정보로 변경될 수 있습니다.

사용자는 항상 특정 적용 사례에 대해 제품의 일반적인 적합성에 대한 요턴의 특정 지침을 참조해야 합니다.

이 문서가 다른 언어들 사이의 불일치로 인해 문제가 있을 경우, 영어(영국) 버전을 우선으로 합니다.