

Barrier 80 XT

产品描述

Barrier 80 XT 是一款高固含、高锌粉含量的底漆，专为应对大气环境中强腐蚀性工况而设计。该产品为双组分聚胺固化富锌环氧涂料，搭载 Vitrumbond™ 技术。该产品为双组分聚胺固化富锌环氧涂料，搭载 Vitrumbond™ 技术。

典型用途

适用于暴露在大气腐蚀环境下的钢结构。本品推荐用于工业新建项目、大型维修项目以及新造船中经过恰当表面处理的基材的多数区域。建议进行喷砂处理以达到最佳附着力和耐久性。

认证和证书

根据Norsok M-501在选定涂层系统中获得预认证。
作为特定配套体系中的底漆，其性能已依据ISO 12944标准进行测试，最高可满足CX腐蚀环境的要求。
符合 RCSC B 级附录 A 要求（抗滑移系数及抗拉伸蠕变性能）。
满足 SSPC Paint 20 二级 II 型标准。
备有其它证书和认证可供索取。

颜色

灰色

产品数据

性能	测试/标准		描述
体积固体含量	ISO 3233		70 ± 2 %
光泽度 (GU 60 °)	ISO 2813		哑光 (0-35)
闪点	ISO 3679 方法 1		27 °C
密度	理论值		2.59 kg/l
地区	法规	测试 标准	VOC 值
US	CARB(SCM) 2020 / SCAQMD rule 1113	计算	282 克/升
Hong Kong	Air Pollution Control (VOC) Regulation	计算	282 克/升
EU	European Paint Directive 2004/42/CE	计算	282 克/升

所列数据是基于工厂批量生产的产品，因颜色不同会有些许变化。
光泽描述：根据佐敦功能涂料的定义

每道涂层的漆膜厚度

典型推荐的规格书范围

干膜厚度	60	-	125	微米
湿膜厚度	88	-	179	微米
理论涂布率	11.7	-	5.6	平方米/升

本产品在局部区域施工时，干膜厚度最高可超出规定上限 50%，且不损失技术性能。

表面处理

表面处理数据总览

底材	表面处理	
	最小	推荐
碳钢	St 3 (ISO 8501-1)	Sa 2½ (ISO 8501-1)
涂有车间底漆的钢材	清洁、干燥、完好并经认可的车间底漆（符合 ISO 12944-4 5.4标准）。	对至少70%的面积进行扫砂处理或喷砂至Sa 2 (ISO 8501-1)

施工

施工方法

该产品可用以下方式施工

喷涂：	使用无气喷涂。
刷涂：	推荐在预涂和小面积涂装时使用。必须注意达到规定的干膜厚度。
辊涂：	可使用。 注意要达到特定的干膜厚度。

更多信息，请参看施工指南。

产品混合比（体积）

Barrier 80 XT Comp A	5 份
Barrier 80 XT Comp B	1 份

稀释剂/清洗剂

稀释剂：Jotun Thinner No. 17
佐敦17号稀释剂

当环境温度低于 10°C 时，建议添加不超过 5% 的稀释剂。

干燥和固化时间

底材温度	5 ° C	10 ° C	23 ° C	40 ° C
表（触）干	1 小时	30 分钟	20 分钟	15 分钟
可踩踏干燥	6 小时	5 小时	2 小时	1 小时
干燥后复涂，最短间隔	6 小时	5 小时	2 小时	1 小时
干燥/固化至可使用	10 天	7 天	5 天	2 天

最大的复涂间隔，请参考此产品的施工指南（AG）。

干燥和固化时间的测定是基于温度和相对湿度，相对湿度低于85%，干膜厚度在平均干膜厚度范围内。

表（触）干：用手指轻压而无指印残留或无黏着的状态。

可踩踏干燥：在涂层可以允许正常步行而不留下永久足印、痕迹或其它物理损坏的最短时间。

干燥后复涂，最短间隔：可以施工下道涂层的推荐最短时间间隔。

干燥/固化至可使用：涂料可永久暴露于特定环境/介质的最短时间。

熟化时间和混合后使用寿命

油漆温度	23 ° C
熟化时间	10 分钟
混合后使用寿命	6 小时

耐热性能

	温度
	连续的 峰值
干燥，大气环境中	120 ° C 140 ° C

耐受峰值温度最长不超过一小时。

以上温度下，保护性能不受影响。但是美观性可能会有影响。

产品相容性

前道涂层：无机锌车间底漆
下道涂层：环氧、 改性环氧、 环氧被动防火保护

典型的包装规格

	体积 (升)	容器大小 (升)
Barrier 80 XT Comp A	3.75 / 7.5	5 / 10
Barrier 80 XT Comp B	0.75 / 1.5	1 / 3

以上包装规格均是工厂批量生产的典型参考规格，由于各地法规不同，各地包装规格和容量会有不同。

储存

产品必须按照国家规定储存。容器应存放在干燥、阴凉、通风良好的地方，并远离热源和火源。容器必须保持密闭。小心处置。

23 ℃时的保质期

Barrier 80 XT Comp A	24 个月
Barrier 80 XT Comp B	24 个月

在有些市场，为适应当地法律规定，标识的保质期可以缩短。以上是最短保质期，之后须经检测以确定质量是否合格。

注意事项

本产品仅供专业人员使用。施工人员和工人需要培训、有经验、有能力和设备根据佐敦的技术文件来正确的混合/搅拌和施涂油漆。施工人员和工人在使用本产品时需要使用适当的个人防护设备。本指导基于现有的产品知识提供。任何为适应现场情况所做的更改建议都需先得到负责的佐敦代表批准后方可使用。

健康和安全

请查看容器包装上的安全告示。在通风良好的条件下使用，避免吸入漆雾，避免皮肤接触，如不慎溅到皮肤上应立即用合适的清洁剂、肥皂和水冲洗。如不慎进入眼睛，应用水充分冲洗并立即就医诊治。

色差

当使用时，主要用作底漆或防污漆的产品在批次与批次间可能有轻微的颜色变化。这类产品和环氧产品用作面漆时，在暴露于阳光的气候条件下可能有粉化。

面漆的保光保色性取决于颜色的类型，所在环境如温度、紫外线强度等，施工质量，以及产品类型。 联系你当地的佐敦办公室了解进一步信息。

声明

本说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。佐敦的产品被视为半成品，这样产品的使用通常都是在我们控制范围之外。所以佐敦只给予产品本身质量的保证。为适应当地的法规，产品可能会适当调整，我们保留不另外通知而修改说明书的权利。

用户应针对自身的需求及具体应用，咨询佐敦以获得相关产品适用性能的具体指导。

不同语言的版本间如有任何不一致之处，以英语（英国）版为准。