

Jota Armour II

제품 특성

Jota Armour II는 3액형의 내마모성 폴리아민 경화형 에폭시 도료로, 높은 미끄럼 방지 성능을 제공하도록 특별히 설계되었습니다. 금속 소재에 승인된 프라이머와 함께 도장 시스템의 일부로 적용할 수 있으며, 적합한 실러로 처리된 콘크리트 표면에도 적용할 수 있습니다.

용도

헬리콥터 착륙장, 보도, 경사로, 선교루 갑판 및 미끄럼 저항성과 높은 내구성이 요구되는 기타 작업 표면을 위해 설계되었습니다.

승인 및 인증

영국 국방 표준 Defense standard 80-134에 따라 도료 시스템의 미끄럼 방지 성능 요구 사항을 충족합니다. 선택된 도장 사양에서 NORSOK M-501에 따라 사전 인증됨
추가 인증서 및 승인을 요청하실 수 있습니다.

색상

회색 038, 녹색 137, BS 640

제품 정보

물성	시험/표준	서술	
표준형			
부피 고형분	ISO 3233	90 ± 2 %	
광택 수준 (GU 60 °)	ISO 2813	반광택 (35-70)	
인화점	ISO 3679 Method 1	35 °C	
비중	계산값	2.5 kg/l	
지역	규정	시험 표준	VOC 값
US	CARB(SCM)2020 / SCAQMD rule 1113	계산	118 g/l
Hong Kong	Air Pollution Control (VOC) Regulation	계산	118 g/l
EU	European Paint Directive 2004/42/CE	계산	118 g/l
EU IED	Industrial Emission Directive 2010/75/EU	계산	118 g/l
Korea	Korea Clean Air Conservation Act	KS M ISO 11890-1	216 g/l
China	GB 30981-2020 Limit of harmful substances of industrial protective coatings	GB/T 34682-2017 8.3	119 g/l

동결용

부피 고형분	ISO 3233	84 ± 2 %
인화점	ISO 3679 Method 1	31 °C
비중	계산값	2.5 kg/l

지역	규정	시험 표준	VOC 값
US	CARB(SCM)2020 / SCAQMD rule 1113	계산	137 g/l
Hong Kong	Air Pollution Control (VOC) Regulation	계산	137 g/l
EU	European Paint Directive 2004/42/CE	계산	137 g/l
EU IED	Industrial Emission Directive 2010/75/EU	계산	137 g/l
Korea	Korea Clean Air Conservation Act	계산	285 g/l
China	GB 30981-2020 Limit of harmful substances of industrial protective coatings	GB/T 23985-2009 8.3	156 g/l

제공되는 데이터는 일반적으로 공장에서 생산되는 제품이고, 색상에 따라 약간의 차이가 있습니다.

광택 설명: 요턴 퍼포먼스 코팅 정의에 따르면

1회도장 도막두께

일반적인 권장 사양 범위

표준형

건조 도막 두께	750 - 3000 미크론
습도막 두께	830 - 3330 미크론
이론 도포율	1.2 - 0.3 m ² /l

동결용

건조 도막 두께	750 - 3000 미크론
습도막 두께	890 - 3570 미크론
이론 도포율	1.1 - 0.3 m ² /l

미끄럼 방지의 거친 조도가 도막두께 측정의 정확도를 제한합니다. 건조도막 1000µm의 대략적인 도포율은 실제 테스트에서 8 m²/kit 입니다.

표면 처리

표면 처리 요약 테이블

소지	표면 처리	
	최소	추천
도장된 표면	깨끗하고 건조하며, 손상없는 호환 가능한 도장	깨끗하고 건조하며, 손상없는 호환 가능한 도장

도장

도장 방법

제품으로 적용할 수 있습니다.

스프레이: 중력 공급 호퍼 건 또는 다른 적합한 장비. 추가적인 정보가 필요하면 Jotun에 문의하십시오.

제품 혼합

성분 A와 성분 B를 충분히 혼합한 후, 성분 C (골재)를 혼합물에 천천히 첨가하십시오.

신나/세척 용제

신나: Jotun Thinner No. 17

건조와 경화 시간

소지 온도	0 °C	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
표준형					
표면 (지촉) 건조			8 h	5 h	3 h
보행 건조			24 h	14 h	6 h
재도장시간, 최소			28 h	14 h	6 h
서비스 건조/경화			14 d	7 d	2 d
동결용					
표면 (지촉) 건조	22 h	14 h	8 h	3 h	
보행 건조	32 h	24 h	24 h	8 h	
재도장시간, 최소	32 h	24 h	24 h	8 h	
서비스 건조/경화	28 d	14 d	14 d	4 d	

최대 재도장간격은 이 제품의 적용 가이드 (AG)를 참조하십시오.

건조와 경화시간은 제어된 온도와 상대습도 85% 이하 및 제품의 평균 DFT에서 결정됩니다.

표면(터치)건조 : 약간의 손가락 압력으로 지문이나 끈적임을 남기지 않는 정도의 건조상태.

보행 건조: 영구적인 흔적, 자국 또는 다른 물리적 손상을 제외한 일반적인 보행을 견딜 수 있는 도장의 최소 건조시간.

최소 재도장시간: 후속도장이 적용되기 전에 권장되는 가장 짧은 시간.

서비스 건조/경화: 도장이 중간 환경에 영구적으로 노출되기 전의 최소 시간.

도료 온도	23 °C
표준형	
가사 시간	1.5 h
동결용	
가사 시간	1 h

내열성

	연속	온도	정점
건조 대기	120 °C		120 °C

정점 온도 지속 최대 1시간.

열거된 온도는 보호물성 유지와 관련이 있습니다. 이 온도에서 미적 물성은 다소 저하될 수 있습니다.

제품 호환성

도장시스템의 실제 노출에 따라 다양한 프라이머와 상도가 이 제품과 조합하여 사용할 수 있습니다. 몇가지 예는 다음과 같습니다. 특정 추천사항은 Jotun에 문의하십시오.

이전 도장:	에폭시, 에폭시 마스틱, 징크 에폭시
후속 도장:	에폭시, 에폭시 마스틱, 폴리우레탄

포장 (대표적)

Jota Armour II Comp A	4 l
Jota Armour II Comp B	0.7 l
Jota Armour II Comp C	14 kg
Jota Armour II Wintergrade Comp B	1 l

구성품은 20 리터 용기에 혼합 키트로 포장됩니다.
표준 구성: 성분 A 4리터, 성분 B (표준) 0.7리터, 성분 C 14킬로그램
동결기용 구성: 성분 A 4리터, 성분 B (표준) 1리터, 성분 C 14킬로그램
비고. 각 지역의 현지규정에 따라 포장용량은 다를 수 있습니다.

보관

제품은 반드시 국가별 규정에 따라 보관되어야 합니다. 보관 용기는 건조하고 그늘지며, 시원하고, 통풍이 잘되는 장소 그리고 열이나 발화원으로부터 떨어진 곳에 보관하십시오. 보관 용기는 반드시 밀봉되어야 합니다. 취급에 주의하십시오.

저장기간 23 °C

Jota Armour II Comp A	48 개월
Jota Armour II Comp B	48 개월
Jota Armour II Wintergrade Comp B	48 개월
Jota Armour II Comp C	120 개월

일부 시장에서 현지규정에 따라 상업적으로 저장기간이 짧을 수 있습니다. 상기는 최소 저장기간이며, 그 후에는 도료 품질을 재 검사해야 합니다.

주의사항

이 제품은 전문가만 사용할 수 있습니다. 작업자와 조작자는 훈련 및 경험이 있어야 하며, 요턴의 기술자료에 따라 올바르게 혼합/교반하여 도장할 수 있는 능력과 장비를 가지고 있어야 합니다. 이 제품을 사용할 경우 도장작업자는 적절한 개인 보호 장비를 착용해야 합니다. 이 지침서는 제품의 현재 지식을 바탕으로 제공한 것입니다. 현장 조건에 맞게 제안된 편차는 작업을 시작하기 전에 승인을 위해 요턴 담당자에게 전달해야 합니다.

건강과 안전

용기에 표기된 주의 사항을 준수하십시오. 통풍이 잘되는 곳에서 사용하십시오. 스프레이 미스트를 마시지 마십시오. 피부 접촉을 피하십시오. 피부에 접촉시 적절한 세척제, 비누, 물 등으로 제거하십시오. 눈은 물로 잘 씻어내야 하며 즉시 치료해야 합니다.

색상 변화

프라이머 또는 방오도료를 주로 사용하는 경우 각 제품마다 약간의 색상 차이가 있을 수 있습니다. 마감 코팅으로 사용되는 이러한 제품 및 에폭시 기반 제품은 햇빛과 풍화에 노출될 때 초킹될 수 있습니다.

탑코트/마감 코팅의 색상 및 광택 유지는 색상의 유형, 온도, 자외선 강도 등과 같은 노출 환경, 도포 품질 및 일반적인 페인트 유형에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 지역 Jotun 사무소에 문의하십시오.

추가사항

본 문서에 기재된 정보는 실험과 요턴의 실질 경험을 통해 검증된 최상의 정보를 제공한 것입니다. 요턴의 제품은 반제품으로 고려되고, 요턴 통제밖의 추천용도 이외에 다른 목적으로 사용될 경우도 있기 때문에 당사는 어떠한 보증도 하지 않으며, 제품 그 자체의 품질에 대해서만 보증합니다. 지역 요구사항을 준수하기 위해 약간의 제품변형은 구현될 수 있습니다. 본 문서는 사전 예고없이 새로운 정보로 변경될 수 있습니다.

사용자는 항상 특정 적용 사례에 대해 제품의 일반적인 적합성에 대한 요턴의 특정 지침을 참조해야 합니다.

이 문서가 다른 언어들 사이의 불일치로 인해 문제가 있을 경우, 영어(영국) 버전을 우선으로 합니다.